

多彩橡胶

外露防水隔热三合一多功能涂料

《产品说明书》

色彩定制、隔热降温 直接外露、无惧踩踏、可耐水泡

一、产品介绍

本品是以天然橡胶乳液为基料，通过和聚醚进行接枝反应，加入中空隔热材料后在进口助剂的促进下精制而成的新一代屋面外露专用防水隔热涂料。产品既有橡胶的耐候性，又有防水的密封性，还有隔热反射的显著性，特别适合应用在暴露式屋面使用。

二、产品应用范围

本产品可广泛应用在混凝土屋面、金属屋面、琉璃瓦屋面、木结构屋面等防水项目工程。

三、产品特点

- 1、成膜后可不需要做保护层，可以直接在屋面暴露使用，可以抗紫外线；
- 2、成膜后弹性极强，抗拉裂性极好，适用范围广，可耐高温 120℃，耐底温-20℃；
- 3、成膜后隔热效果极好，金属屋面表温可降 20-35℃左右，水泥基面表温可降 10-20℃左右；
- 4、天然橡胶单组份水性产品，耐候性好，耐环保性好，具有极佳的施工性能。

四、产品施工工艺

- 1、施工准备：检查基材情况，修补基面的孔洞、凹陷、空鼓和裂缝等，铲除基面油污、杂物和浮尘，保持基面干净整洁。
- 2、基面处理：基面先涂刷一至两遍吉美帮固砂宝基面增强剂，作为基层增强处理剂使用，可以有效避免防水层出现起皮、空鼓、分层的现象。
- 3、涂料施工：根据项目实际情况或样板要求，可以选择刷涂、喷涂或辊涂施工，至少要均匀涂刷 2 遍，建议采用“卷涂一体”或“一布三涂”施工工艺，效果会更好。

五、注意事项

- 1、本品存放时应保证通风、干燥、防止阳光直接照射，贮存及施工温度应在 5~40℃，避免在雨天或灰尘较大的环境下进行施工；
- 2、产品在暴晒情况下施工，易出现鱼眼、气泡，建议避开暴晒天气施工。若施工中出现少量鱼眼、气泡，及时修补不会影响防水质量；
- 3、本品为非易燃易爆材料，可按一般货物运输。运输中应防晒、防冻、防止雨淋、挤压、碰撞，保持包装完好无损。