

M-101 蓝色经典厨卫防水涂料

水性环保、经济实惠、色彩美观、粘力强劲

蓝色经典厨卫防水涂料，由高性能聚合物乳液与多种无机材料复合而成的双组份防水浆料；产品具有渗透结晶功能，涂刷后可形成高强坚韧的防水涂膜，涂膜呈天蓝色，是建设部重点推广的新型环保防水涂料。

产品特点

- 1、可在潮湿、复杂、粗糙等多种基面上直接施工，立面涂刷不流淌；
- 2、涂刷坚韧附着力强，干固后可直接粘贴瓷砖或抹灰找平；
- 3、绿色环保，可用于饮用水池和鱼池等防水工程；
- 4、涂层具有抑制霉菌生长的作用，能防止潮气盐份对饰面的污染。

适用范围

适用于家居厨房、洗手间、淋浴室、衣柜、饰面墙、背景墙墙面、天花基面、木地板、防潮基面等。

技术指标

（执行《聚合物水泥防水浆料》JC/T 2090-20011 标准。）

序号	试验项目		检测结果	
			I 型	II 型
1	干燥时间/h	表干时间 \leq	4	
		实干时间 \leq	8	
2	抗渗压力/MPa \geq		0.5	0.6
3	不透水性、0.3MPa、30min		--	不透水
4	柔韧性	横向变形能力/mm \geq	2.0	--
		弯折性	--	无裂纹
5	粘结强度/MPa	无处理 \geq	0.7	
		潮湿基层 \geq	0.7	
		碱处理 \geq	0.7	
		浸水处理 \geq	0.7	
6	挤压强度/MPa \geq		12.0	--
7	抗折强度/MPa \geq		4.0	--
8	耐碱性 \geq		无开裂，剥落	
9	耐热性 \geq		无开裂，剥落	

10	抗冻性		无开裂，剥落
11	收缩率/%	≤	0.3

施工要点

1、基层处理：基层应无裂缝、无空鼓、无油污、无明水、无粉尘，不平整基面应先进行找平；涂刷防水涂料前应用水充分湿润基面；

2、配制：先将B组分(乳液)倒入干净的容器中，再将A组分(粉剂)倒入乳液中，使用电动搅拌器搅拌至均匀无结块。让浆料静至2至4分钟后重新搅拌。

3、施工：使用刷子或抹刀以十字交叉法至少涂刷两层，当第一层涂层已固化并产生足够的强度，约2至4小时后，再进行下一层施工；总涂层厚度至少要达到1.0毫米以上，若有需要，可进行第三层施工。

注意事项

- 1、施工及贮存温度为5℃—40℃，贮存在干燥的室内，远离火源、热源；
- 2、防水涂层应保证在坚实无油污的基面上施工；不得在含有聚苯板的楼面上进行涂刷；
- 3、防水涂膜须薄涂多刷，每遍涂抹厚度不得超过1mm；
- 4、运输过程中防止碰撞及日晒雨淋，贮存期自生产日起为12个月。

包装与规格

塑料胶桶包装，18kg/桶。

储存期

18个月