

大板（岩板）专用瓷砖背胶

《产品说明书》

大板专用、岩板专用、粘结力强、施工便捷、绿色环保

一、产品介绍

本品是一种采用进口原料和先进技术配方科学生产的聚合物高分子胶结材料，产品具有良好的渗透性、粘结力、耐水性能、耐老化性能且采用净味技术，属绿色环保材料，它能赋予大尺寸瓷砖优良的粘结性能，保证瓷砖铺贴后的安全，是理想的大尺寸瓷砖铺贴背胶产品。

二、产品应用范围

适用于低吸水率的大板、岩板、薄板、瓷质瓷砖系列等（尺寸 600*1200mm 以上）大尺寸瓷砖背面的界面处理。

三、产品特点

- 1、大板专用：可大幅提高大板（岩板）瓷砖与瓷砖胶之间的粘结力；
- 2、渗透性强：快速渗透各种材料并固化成牢固的结合；
- 3、柔韧性好：抵抗由于基础面及水泥或沙石收缩而导致的空鼓、分离；
- 4、绿色环保：采用净味合成技术，是水性环保的材料。

四、产品施工说明

- 1、基层处理：提前 7 天把铺贴基面用水泥砂浆找平，砂浆干固 7 天后进行瓷砖铺贴；
- 2、施工准备：准备好相关工具，清理基面污渍和疏松颗粒，然后用墙固在铺贴基面滚涂一至二遍，待干固后进行下一道工序施工；
- 3、涂刷背胶：清理大板背面的脱模剂、油污、粉尘等杂物；先将背胶搅拌均匀，开桶后请在一周内使用完毕。用毛刷或滚筒将背胶涂刷在瓷砖背面，凉置 2 小时左右至背胶表干（涂膜成透明状态）待用；
- 4、瓷砖胶施工：把搅拌好的瓷砖胶均匀抹上墙，用齿形镘刀进行疏槽，注意保持齿形镘刀角度的一致性，确保疏槽高度一致；
5. 现场清理：清除大板瓷砖四周溢浆和表面污渍，建议留缝铺贴，用找平器调平瓷砖。

五、注意事项

- 1、施工环境须干燥，相对湿度应小于 85%，通风良好。基面及环境的温度不得低于 5℃。
- 2、施工及贮存温度为 5℃—40℃，贮存在干燥的室内，远离火源、热源；
- 3、运输过程中防止碰撞及日晒雨淋，贮存期自生产日起为 12 个月。