

## 今天墙面漆产品说明书

产品名称	今天墙面漆
产品编号	DE990
产品类别	破晓计划
包装规格	5L 白胶罐
产品简述	数码彩 <b>今天墙面漆</b> 采用水性高羟值丙烯酸树脂与水可再分解的高分子材料交联成膜，具有常温快速成膜、漆膜硬度高、耐水、耐酸碱、耐醇、耐候性能优异等特点，超低VOC，低味无毒等特点，对于红酒、浓茶、口红、酱油、食用油污渍等各种印迹具有良好的易清洁性，广泛用于各种高档、豪华装修
产品特点	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 耐沸水及各类家用化学清洁剂</li> <li>2. 耐磨、耐刮、耐冲击；</li> <li>3. 防水、防潮、耐洗刷、历久常新；</li> <li>4. 特有排水导管分子结构，可当天施工2遍</li> <li>5. 流平性佳，手感细腻</li> </ol>
施工指南	
底材处理	要上漆的表面要用砂纸打磨和除尘，确保干燥，无油脂、尘污或松浮物质，新墙要有足够的时间干透并用 <b>数码彩抗碱底漆</b> 封固打底
施工方法	TQ-11(A):TQ-11(B)混合，用长柄鬃毛刷强力搅底3分钟以上，让TQ-11(A):TQ-11(B)充分混匀，否则将影响漆膜性能；再加入10-20%左右的水，搅匀，之后静置消泡20-30分钟，过滤后施工； 施工可采用喷涂、刷涂、辊涂
干燥时间 (25℃,相对湿度70%)	指触干0.5-1小时 实干12小时
重涂时间	(25℃,相对湿度70%)8小时
活化期	(25℃,相对湿度70%)4小时
理论涂布面积	10-12平方米/KG/层 (以30微米干漆膜计)
储存方法	放于阴凉干爽的地方，避免高温和霜冻 本产品未经开启且保存妥善，贮存有效期为30个月
注意事项	
<p>一般情况下，避免与含游离TDI的聚酯木器漆同时施工。</p> <p>运输和储存时要避免冷冻变质，建议温度保持在-5度以上</p> <p>请不要在潮湿或寒冷的天气(气温低于5℃,相对湿度大于85%)情况下施工，否则不能达到预期的涂装效果</p>	
特别声明	
<p>本公司产品质量符合国家和所通过质量认证体系的所有规范要求。使用不在本公司的监督之下而发生产品不配套、使用不当或非正常环境因素造成的不良，本公司有责任提供方案帮助解决，但不承担直接和连带责任。用户在购买前，需确定本产品是否适合您的要求，避免浪费。若发生质量纠纷依据国家质量监督检测部门仲裁。</p>	
安全、健康、环保	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 漆罐应置于儿童接触不到的地方</li> <li>2. 施工时应采取必要的劳动保护措施，避免吸食粉尘及溅入眼睛。若不慎摄入，请及时用清水清洗</li> <li>3. 处理弃置物应遵守有关环保法规的要求</li> </ol>

包装图:

