

疏污面釉产品说明书

产品名称	疏污面釉
产品编号	WM3109G
产品类别	我们的外墙解决方案
包装规格	0.8kg/组 A组份 400g : B组份 400g
产品简述	数码彩疏污面釉主要成分为纳米无机化合物，由高分子特殊材料精制而成，涂装后可形成高疏水，高疏油，高耐热性、高硬度、高耐腐蚀及装饰性佳的透明涂膜，可有效防止油性及水性污染源
产品特点	<ol style="list-style-type: none">1. 高疏水性：水接触角约 120°（需视喷涂环境而定）2. 高疏油性：耐油性笔（马克笔）×24 小时（可能更长，视喷涂环境而定），可采用干擦拭方式擦除油性笔划痕3. 高硬度及耐磨性：可达 5-8H，高温下硬度也非常稳定；不易划伤，可耐 3M 百洁布来回 1000 次擦拭（荷重 1.5KG）4. 高耐温性：透明涂料可在 200℃-600℃ 条件下长期使用，高温（<600℃）下不会黄变，不燃；5. 高透明度：视喷涂环境而定，无色透明涂料的透明度可达 95-98%；6. 附着力强：适用于铝质、铜质、钢质、铁质、玻璃等各种无机基材；7. 绿色环保：环保材料，无毒，无污染。
施工指南	
应用范围	适合于各类建筑物的室内外墙装修
底材处理	建议在封闭性比较好的效果层上施工，施工前需清理墙体表面浮尘。
施工方法	A, B 组份按 1:1 比例混合均匀，可按喷/辊/刷/擦涂方式直接施工，双组份混匀后活化期为 5 小时
稀释配比	禁止加入水等任何溶剂
干燥时间 (25℃, 相对湿度 70%)	指触干 0.5-1 小时 实干 4 小时
重涂时间	一遍成型，不可重涂
理论涂布面积	80m ² /kg/遍，实际耗漆量会因施工方法、基层表面粗糙度、施工环境以及选定的膜厚而有较大差异
储存方法	放于阴凉干爽的地方，避免高温和霜冻 本产品未经开启且保存妥善，贮存有效期为 30 个月
注意事项	运输和储存时要避免冷冻变质，建议温度保持在-5 度以上 请不要在潮湿或寒冷的天气（气温低于 5℃，相对湿度大于 85%）情况下施工，否则不能达到预期的涂装效果
特别声明	本公司产品质量符合国家和所通过质量认证体系的所有规范要求。使用不在本公司的监督之下而发生产品不配套、使用不当或非正常环境因素造成的不良，本公司有责任提供方案帮助解决，但不承担直接和连带责任。用户在购买前，需确定本产品是否适合您的要求，避免浪费。若发生质量纠纷依据国家质量监督检测部门仲裁。
安全、健康、环保	<ol style="list-style-type: none">1. 漆罐应置于儿童接触不到的地方2. 施工时应采取必要的劳动保护措施，避免吸食粉尘及溅入眼睛。若不慎摄入，请及时用清水清洗3. 处理弃置物应遵守有关环保法规的要求

 数码彩®漆
DIGITAL

装饰性佳 疏水疏污

疏污外墙面釉

- ✓ 高疏水油、耐温
- ✓ 高硬度
- ✓ 高透明度



外墙面釉

应用于对疏水疏污
要求极高的外墙表面