

铜墙铁壁系列外墙漆产品说明书

产品名称	铜墙铁壁系列外墙漆
产品编号	铜墙：单组份 DE701，双组份 DE801； 铁壁：单组份 DE702，双组份 DE802； 铁壁 B：单组份 DE702B，双组份 DE802B
产品类别	我们的外墙解决方案
包装规格	20KG/桶（18L 铜墙铁壁桶）
产品简述	针对目前外墙涂料普遍存在的易出现雨水渗透墙体，造成内外墙发黑发霉，墙面气泡、脱层，翻新施工繁琐耗时的现状，数码彩推出革命性的防水抗碱外墙漆—铜墙铁壁系列。这是一款新型专利外墙涂料，具有节能环保、施工简易、抗裂防水抗盐碱、造型多样以及卓越的附着力和超长的耐候性。
产品特点	<ol style="list-style-type: none">1. 优异的防水性：优于市面上最顶级的防水涂料2. 杰出的耐盐碱性：优于市面上最顶级的抗碱底漆3. 抗开裂：轻松覆盖龟裂纹，可以用布做样板4. 超长的耐候性：远超国家标准，耐人工气候老化性检测达 800h5. 卓越的附着力：双组份系列可以直接在瓷砖、马赛克、PVC 上施工。6. 免底漆免面漆，大大提高施工效率
施工指南	
应用范围	适合于建筑物内外墙
施工方法	铜墙铁壁单组份防水抗碱外墙漆施工工艺： 第一步：检查基层，修补孔洞、凹陷、空鼓和裂缝等，铲除油污、杂物和浮尘，保持墙面干燥整洁； 第二步：根据样板要求，选择刷涂、辊涂或喷涂施工。 铜墙铁壁双组份防水抗碱外墙漆施工工艺： 第一步：检查基层，修补孔洞、凹陷、空鼓和裂缝等，铲除油污、杂物和浮尘，保持墙面干燥整洁； 第二步：将 A、B 组按 1:1 比例混合，用电动搅拌工具搅拌约 20 分钟，并保证产品充分混合均匀； 第三步：根据样板要求，选择刷涂、辊涂或喷涂施工。
稀释配比	铜墙铁壁单组份防水抗碱外墙漆搅拌均匀后可直接使用，如需调节粘稠度，可适度添加清水稀释，注意稀释比例不宜超过漆用量的 10% 铜墙铁壁双组份无需加水稀释，A、B 组按 1:1 比例混合，用电动搅拌工具搅拌约 20 分钟，并保证产品充分混合均匀
干燥时间 (25℃, 相对湿度 70%)	指触干 0.5-1 小时 实干 8 小时
重涂时间	重涂间隔时间宜 ≥6 小时，要求厚薄均匀一致，无漏涂透底等
理论涂布面积	6-8 m ² /kg/遍
储存方法	放于阴凉干爽的地方，避免高温和霜冻 本产品未经开启且保存妥善，贮存有效期为个月
注意事项	运输和储存时要避免冷冻变质，建议温度保持在-5 度以上 请不要在潮湿或寒冷的天气（气温低于 5℃，相对湿度大于 85%）情况下施工，否则不能达到预期的涂装效果

特别声明	本公司产品质量符合国家和所通过质量认证体系的所有规范要求。使用不在本公司的监督之下而发生产品不配套、使用不当或非正常环境因素造成的不良，本公司有责任提供方案帮助解决，但不承担直接和连带责任。用户在购买前，需确定本产品是否适合您的要求，避免浪费。若发生质量纠纷依据国家质量监督检测部门仲裁。
安全、健康、环保	<ol style="list-style-type: none"> 1. 漆罐应置于儿童接触不到的地方 2. 施工时应采取必要的劳动保护措施，避免吸食粉尘及溅入眼睛。若不慎摄入，请及时用清水清洗 3. 处理弃置物应遵守有关环保法规的要求

包装图

