

液态陶晶产品说明书

产品名称	液态陶晶
产品编号	DE890-1 - DE890-12
产品类别	我们的外墙解决方案
包装规格	20KG/桶（液态陶晶专用桶）
产品简述	数码彩 液态陶晶 由陶晶砂及代表先进技术水准的高分子小粒径乳液为主要成分精制而成的一种特种涂料，已获得国家专利证书。成型后具真实石感，极佳耐候性和硬度，能更好地保护墙体，历久弥新。
产品特点	<ol style="list-style-type: none">1. 环保净味配方2. 优异的附着力3. 杰出的耐碱性4. 提升外墙质感5. 超强硬度，更好保护建筑墙体6. 国家专利产品
施工指南	
应用范围	适用于建筑物内外墙
底材处理	建议搭配舒普底漆使用，清理浮尘
施工方法	喷涂（喷涂后可压一刀收平）、批涂
稀释配比	无需稀释
干燥时间 (25℃,相对湿度 70%)	指触干 0.5-1 小时 实干 8 小时
重涂时间	每遍至少间隔 4 小时
理论涂布面积	1-2kg/m ² /遍，实际耗漆量会因施工方法、基层表面粗糙度、施工环境以及选定的膜厚而有较大差异。
储存方法	放于阴凉干爽的地方，避免高温和霜冻 本产品未经开启且保存妥善，贮存有效期为 18 个月
注意事项	一般情况下，避免与含游离 TDI 的聚酯木器漆同时施工。 运输和储存时要避免冷冻变质，建议温度保持在-5 度以上 请不要在潮湿或寒冷的天气（气温低于 5℃，相对湿度大于 85%）情况下施工，否则不能达到预期的涂装效果
特别声明	本公司产品质量符合国家和所通过质量认证体系的所有规范要求。使用不在本公司的监督之下而发生产品不配套、使用不当或非正常环境因素造成的不良，本公司有责任提供方案帮助解决，但不承担直接和连带责任。用户在购买前，需确定本产品是否适合您的要求，避免浪费。若发生质量纠纷依据国家质量监督检测部门仲裁。
安全、健康、环保	<ol style="list-style-type: none">1. 漆罐应置于儿童接触不到的地方2. 施工时应采取必要的劳动保护措施，避免吸食粉尘及溅入眼睛。若不慎摄入，请及时用清水清洗3. 处理弃置物应遵守有关环保法规的要求

包装图



样板图

