

## 塑胶专用碳酸钙系列

**产品概述：**重质碳酸钙选用优质大理石、方解石为原料，经过精洗、清洗、粗磨、细磨、分级等一系列严格工序，严格控制生产中的每一个细节，是使产品的性能完美体现。产品具有白度高、粒度分布均匀、杂质少、高遮盖、易分散等特点，化学性质稳定，在空气中无变化，微溶于水，吸油值低。广泛应用于橡胶、塑料、造纸、涂料、电缆、油墨、陶瓷等行业作为填充材料，用于改善产品性能，增加光泽，提高白度，增加涂膜厚度，降低生产配方成本。经行业各大、中型相关企业使用后，均获得了良好的评价和社会经济效益。

**应用范围：**广泛应用于塑料、涂料、造纸行业的复合材料，各种塑料管材、型材、塑料制品、降解塑料、电缆、橡胶、密封件制品以及油漆、油墨、饲料。

物理指标：

型号/指标	白 度 (%)	粒 径 (D97 $\mu$ m)	吸油量 g/100g	比 重 g/cm <sup>3</sup>	PH 值	水分 (%)
LC-8005	≥90	≤38.0	17±2	2.7±0.2	8.5-9.5	≤0.5
LC-8006	≥92	≤28.0	18±2	2.7±0.2	8.5-9.5	≤0.5
LC-8008	≥93	≤18.0	20±2	2.7±0.2	8.5-9.5	≤0.4
<b>LC-8100</b>	<b>≥94</b>	<b>≤12.0</b>	<b>22±2</b>	<b>2.7±0.2</b>	<b>8.5-9.5</b>	<b>≤0.3</b>
LC-8150	≥94.5	≤9.5	23±2	2.7±0.2	8.5-9.5	≤0.3
LC-8200	≥94.5	≤6.5	24±2	2.7±0.2	8.5-9.5	≤0.3
<b>LC-8300</b>	<b>≥95</b>	<b>≤4.5</b>	<b>24±2</b>	<b>2.7±0.2</b>	<b>8.5-9.5</b>	<b>≤0.3</b>
LC-8600	≥95	≤2.5	26±2	2.7±0.2	8.5-9.5	≤0.3

**包装与储存：**本产品包装为塑料编织袋或复膜袋，净重 25Kg/袋。开袋后必须及时扎紧袋口，以防被污染或受潮。储放于阴凉干燥处，保质期一年。





