

SJFS 聚合物水泥防水浆料

产品简介

YH-T6 SJFS 聚合物水泥防水浆料是由高分子聚合物、无机硅酸盐和细砂为主要原材料制成的干粉砂浆。

产品特点

本产品性能优点十分显著，主要表现在以下几个方面：

- 1、 具有粘结强度高，和易性好。
- 2、 施工方便，在潮湿基面、低温条件下均可施工。
- 3、 耐腐蚀，耐高温，耐低温，耐老化。
- 4、 不变质，抗震裂，无毒，无害，无味，不污染环境。
- 5、 可直接在防水层上做各种饰面层（如涂料、瓷砖等）。

产品用途

- 1、 工业与民用建筑地下室的防渗处理及渗漏修补，建筑物屋面及内外墙面渗漏的修复，各类水池和游泳池的防水防渗，人防工程、隧道、粮库、家庭卫生间、厨房、厂房、封闭阳台的防水防渗。
- 2、 加气混凝土板材的表面封闭及防水、防渗。

使用方法

如设计抹灰厚度大于 5mm 的，建议分二至三次施工。

参考用量：

3mm 厚 4.5kg ~ 5.5kg/m²左右 (视基面的平整度及操作工人的技术水平而定)。

性能指标

本产品技术指标执行国家行业标准：聚合物水泥防水浆料 (JC/T2090-2011)

序号	实验项目		技术指标	
			I 型	II 型
1	干燥时间/h	表干时间 ≤	4	
		实干时间 ≤	8	
2	抗渗压力/MPa			
		≥	0.5	0.6
3	不透水性, 0.3MPa,30min		—	不透水
4	柔韧性	横向变形能力/mm ≥	2.0	—
		弯折性	—	无裂纹
5	粘结强度/Mpa	无处理 ≥	0.7	
		潮湿基层 ≥	0.7	
		碱处理 ≥	0.7	
		浸水处理 ≥	0.7	
6	抗压强度/MPa	≥	12.0	—
7	抗折强度/MPa	≥	4.0	—
8	耐碱性		无开裂、剥落	
9	耐热性		无开裂、剥落	
10	抗冻性		无开裂、剥落	

11	收缩率/%	≤	0.3	—
注：干燥时间项目可根据用户需要及季节变化进行调整。				

注意事项

拌和粘结剂的水必须使用清水(如：洁净的自来水)；调好后的浆料宜控制在 2 小时内用完。

储运与包装

- 1、 本产品为非危险品，无毒、无味、不污染环境，能安全运输。避免雨淋和撞跌破坏包装。产品存放期为 6 个月；
- 2、 宜贮存在阴凉干燥的仓库内，忌长期暴露在空气中，严禁与水接触；