

### 高弹、高延伸、抗基层形变能力优异的防水涂料

执行标准《聚合物乳液建筑防水涂料》(JC/T 864-2008)

沪防<sup>®</sup> PBX401高弹厚质丙烯酸酯防水涂料是以改性聚合物乳液为基料,添加多种助剂、填充料经科学加工而成的厚质单组分水性高分子防水涂膜材料。

可直接在金属屋面上施工,长久保持防水性能

涂膜强度高、延伸率大,对基层收缩和变形开裂适应性强

单组分,冷施工,即开即用,施工简便

良好的低温弯折性能(-10°C弯折无裂纹)

水基乳液,不含任何有机溶剂,属绿色环保产品



适用范围广



超强粘接力



耐久性好



冷施工



安全环保



颜色可调



可塑性好



### 适用范围

适用于建筑各个部位、厨卫间、阳台、楼地面等部位的防水工程。

### 施工应用

层面系统

-施工用量-

防水层涂膜厚度为1.0mm时,用量约为2.0kg/m<sup>2</sup>~2.2kg/m<sup>2</sup>。(实际用量视基层情况和涂刷厚度而定)

-施工厚度-

防水层涂膜厚度不应小于1.5mm厚,垂直面厚度不应小于1.2mm。

-施工工艺-

基层处理→细部附加防水层施工→大面涂膜防水层施工→质检验收→保护隔离层施工

-施工要点-

·基层处理:基层应平整、坚实、干净、无明水、无浮灰、无油污。

·细部附加防水层施工:阴阳角、管根、排水口等细部节点做附加层,分2~3遍涂刷,并应夹铺胎体增强材料,使防水涂料充分浸透胎体层,不得有折皱、翘起现象。

·大面涂膜防水层施工:大面防水层宜先涂刷立面,后涂刷平面,分2~3遍涂刷,待前一遍涂料实干后方可进行下一遍涂刷,涂刷方向与之前方向垂直。

·保护隔离层施工:潮湿环境条件下,产品干燥速度会变慢,应当适当延长干燥时间,防水层完全干燥后进行闭水试验,验收合格后,按设计要求进行保护隔离层施工。

### 运输与贮存

·塑料桶包装。

·运输时,应防冻,防止日晒雨淋、挤压碰撞,保持包装完好无损。

·5°C~35°C的阴凉干燥处贮存,避免暴晒和受冻。

·在正常运输、贮存条件下,保质期为12个月。

### 注意事项

·施工温度5°C~35°C,基层不得有明水,阴雨天气不得户外施工。

·涂料可加水稀释,加水量应不超过涂料量的5%。

·涂膜完全干燥为2~3天,潮湿环境应适当延长干燥时间。

·涂膜完全干燥后方可进行闭水试验,验收合格后,按设计要求进行保护隔离层施工。

### 其他信息

信息咨询:上海远盛沪防新材料有限公司

网站:www.ys-fs.com

邮箱:mail@ys-fs.com

电话:400-920-1399

地址:上海市奉贤金汇工业园区金发路299号