

弹性拉毛中层涂料 JT-503

简介：金强弹性拉毛中层涂料是一种高品质的丙烯酸中层漆，它不仅堆积性能优异，而且能覆盖墙体细微裂缝。

用途：适用于各种经适当处理的新旧外墙表面，配套弹性面漆组合成弹性涂膜、创造层次的艺术纹理效果，起到覆盖裂缝和装饰的作用。

性能 Feather

涂膜的弹性延伸率超过 200%；

覆盖裂缝能力好；

涂膜饱满圆滑；

耐水性好，施工容易，附载性好。

技术参数 Technolog

特 征：水溶性、哑光、白色/彩色、厚质、单组份；

理论涂布率：0.6-1.0kg/m² 特别提示：产品实际涂布率会因施工方法、工具；使用条件等不同因素影响而有差异。

断 裂 拉 伸：≥200%（25℃，相对湿度≤75%，干漆膜厚度为 1.0±0.2mm）；

抗 拉 强 度：≥1.2MPa（25℃，相对湿度≤75%，干漆膜厚度为 1.0±0.2mm）。

施工 Application

施工方法：滚涂；由于厚质涂层，涂层实际干燥时间较长，夏秋季 2 天以上，春冬季 3 天以上方可涂刷水性面漆（提示：金强弹性拉毛中层涂料上不宜采用硬质的面层涂料、否则容易引起硬质面漆龟裂、详情请咨询金强技术服务部或当地经销商。）

稀释比例：使用前必须充分搅拌均匀；若粘度太稠可根据施工环境外加 1-2%清水稀释调整适宜的施工粘度。

施工环境：温度>8℃(大风，施工前后 48 小时有雨时不宜施工) 空气相对湿度≤80% 墙面含水率<10% ，PH<10。

包装规格：20、25kg/桶；

贮 存：本品应放在阴凉干燥的环境中保存；产品有效期为 12 个月。