

JS 复合防水涂料 T-2000

简介：以高分子为主要成膜物，以水泥及惰性粉剂为填料，经现场搅拌成腻子状，可用于涂覆的双组份聚合物水防水涂料。涂膜后形成高强坚韧的防水涂膜，可根据工程需要制成彩色涂层，能适应多种材质和环境，是建设部大力推广的防水涂料之一。

用途：适用于工业及民用建筑的屋面工程，卫浴间、厨房防水、防潮工程；墙面、地下室、游泳池、槽罐的防水。

性能 Feather

无毒、无污染；可在潮湿基面上施工；可厚涂，施工简单方便，干燥固化速度快；涂层具有一定的透气性，即使基层潮湿也不会发生防水层鼓起现象；与基层具有良好的粘接性和优良的耐候性。

技术参数 Technolog

特征：水溶性、双组份、彩色（参照金强涂料专用色卡）；

理论涂布率：2-3m²/kg（实际施工面积会因施工方法、表面粗糙及施工环境而有所差异）。

施工 Application

施工方法：

- 1、清除底材表面灰尘、油腻及其他破屑状物，湿润底材、但不能有积水或水珠。
- 2、先将混合添加剂倒入容器内，再加入适量清水。
- 3、将胶袋内的粉剂混合物逐渐倒入混合添加剂中，然后充分搅拌至无沉淀、无结块的乳胶状即可。
- 4、用毛刷将混合浆料均匀涂于潮湿的底材，已搅拌好的胶浆应在 2-4 小时内用完。
- 5、待一层完全干透后（约 3-4 小时）再涂抹第二层，施工完毕直至养护 24 小时为止。

施工环境：施工时墙体温度 $\geq 5^{\circ}\text{C}$ ，含水率 $< 10\%$ ，空气湿度 $\leq 75\%$ ，大风大雨季节及高温天气应避免施工。

包装规格：10kg/塑桶、20kg/袋。

贮存：本品应放在阴凉干燥的环境中保存注意防水、防潮；产品有效期为 12 个月。