

改性醇酸树脂

产品牌号 CODE NO	3139	389-9	389-37
固体含量 SOLID CONTENT%	48-52	53-57	58-62
酸值 ACID VALUE 毫克 KOH/ 克	≤11.5	≤11	≤7
粘度 VISCOSITY	涂 4 杯 (s) 25°C 23-33		
	涂 1 杯 (s) 25°C	50-110	55-85
色泽, 号 COLOUR GARDNER	≤10	≤10	≤12
细度 FINENESS um		≤20	≤30
外观 透明度 (级)	1-2	≤2	≤1
类别 TYPE OF ALKYD RESIN	不干性	干性	干性
油度 OIL LENGTH	超短油度	中油度	中油度
油类 TYPE OF OIL	蓖麻油	豆油和亚麻仁	豆油
溶剂 SOLVENT	二甲苯、甲苯	200#汽油	200#汽油
改性剂 MODIFIER	松香	苯甲酸	苯甲酸
主要特征 PRINCIPAL PROPERTIES	加工性好	快干、耐泛黄性好, 抗水性好	干性好、机械性能好
主要用途 MAIN APPUCATIONS	硝基和过氯乙烯清漆	室内用的装饰性磁场漆	船舶用漆、防腐蚀漆

“叶子” 油性树脂：黄捷胜，13585702509