



Géminisnúm. 4  
Pol. Ind. Can Parellada  
08228 - TERRASSA  
(Barcelona) España

Tel.: (+34) 937311261  
Fax.: (+34) 937314280  
e-mail:comercial@lamirsa.com  
www.lamirsa.com

## MIRECIDE –KAP/1600

用于水性涂料的无 VOC 杀菌防霉剂

### 特性

**MIRECIDE-KAP/1600** 是一款不含 VOC、胶囊型、以水为媒介、基于吡啶硫酮锌的产品，特别适用于各种水性涂料、清漆和具防霉性能的涂料，并具有很强的抗析出性。除此之外，一旦涂料被涂覆成膜，MIRECIDE-KAP/1600 的封装胶囊还可改善漆膜的耐光性，并适用于极端的天气条件。

### 使用指导与建议添加量

**MIRECIDE-KAP/1600** 可以在没有预先稀释的情况下使用，最好是在生产过程的初始阶段添加，使其在水中分散，通过充分和有效的搅拌确保其完全混合。

用于内墙涂料或抹灰砂浆时，**MIRECIDE-KAP/1600** 的建议添加量为成品涂料重量的 0,1 至 0,4%，外墙涂料的常用添加量为 0,2 至 0,8%。在极端降雨的情况下，考虑到标签的变化，添加量可超过 1%。添加量取决于所希望的防霉等级或天气条件。

然而，为了选择最佳添加量，以及验证产品在将要使用的介质中的良好兼容性，我们总是建议先通过实验来验证产品在不同剂量下的功效。

### 产品数据

外观	:	水性分散体
颜色	:	乳白色
pH	:	6-8
密度	:	1,0-1,1 g/ml
粘度	:	500 - 1500 cPs (RV2, 20rpm 20°C)
冰点	:	0°C 左右
沸点	:	100°C 左右
闪点	:	沸点以上(开杯)
溶解性	:	分散于水中
V. O. C	:	无

## 操作与储存

工业产品。产品必须按照产品安全数据表上的安全措施进行处理。根据产品的化学性质，必须避免与氧化剂接触。

产品必须在 5°C至 40°C的温度下保存。如果容器受到温度的变化，会在盖子的顶部形成小块干燥的残渣，并落入产品的液相中，轻微的搅动将其重新混合，将不影响其有效性或稳定性。储存期间，请将容器密封，避免阳光直射，因为本品可能呈淡黄色，但不会影响其活性。随着时间的推移，上半部分可能会出现轻微的水分离，但通过搅拌，产品会完全恢复。

常规储存条件下，产品的保质期为 12 个月。

