

消泡剂



X-8803 消泡剂是改性聚硅氧烷乳液产品，具有**持久的消泡性能**，**不影响体系光泽**。重点推荐应用于防水涂料、水性建筑内外墙涂料（平光、半光）、水性木器漆、水性油墨、水性胶黏剂、造纸涂布、乳液聚合等。

产品数据

物性	理化性质	测试方法
粘度 mPa.s	200-500	GB/T 5561-2012
pH 值	6.5-7.5	精密 pH 试纸（5.5-9.0） 测试 1%水稀释液
固含量（%）	29.0±1.0	GB/T 26527-2011
消泡率：（%）	>75	附件一
抑泡率：（%）	>80	附件一

使用方法

（1）X-8803 是混合物，属于热力学上不稳定体系，久置后可能会出现分层或少许沉淀，这属于正常现象。建议用户**使用前用低剪切力作简易混合**，不影响使用效果（搅拌速度为 30rpm-60rpm）。

(2) X-8803 消泡剂**不能加水稀释**，可以直接往起泡体系中添加。如果用水稀释可能会出现分层，使消抑泡效果下降，最终导致使用成本增加，对此本公司一概不负责任

(3) 本产品现场使用时，建议选择消泡剂易分散的地方添加。**推荐用量占配方总质量的0.1-1%**。

包装储存

本品采用 25KG 塑桶、200KG 塑桶或 1000KG 吨箱包装，或者根据客户要求定制。

在静置和运输过程中产品稳定且不会分层。**勿向本品中加酸、碱、盐等其他物质**。不用时将容器密封，避免有害细菌、霉菌污染。本品在 **0℃以下可能会发生冻结**，粘度变大，如果发生冻结，加热溶解后搅拌均匀后即可恢复正常（搅拌速度为 30rpm-60rpm）。

在建议的**储存温度（5℃-40℃）**及未开封包装的条件下，自生产之日起，**保质期为 9 个月**。