



产品信息

F6615

滑感添加剂、聚合物加工助剂

特性

- 适用于绝大多数聚合物产品
- 良好的热稳定性，不易产生积炭和黑点
- 有效增加聚合物内润滑、降低能耗
- 对制件后续涂装、印刷、粘接无很小影响
- 较少的用量即可产生显著的效果

成份

- 100%有机硅共聚物

包装

典型包装为20kg 小桶和180 kg 大桶装。样品为500 ml 瓶装。如有特殊型号包装要求，请联系本公司。

注意事项

本资料不包括产品安全信息。如需要产品安全数据表，请向本公司或经由代理商索取。

储存及保质期

始终置于未开封的原包装中，在不高于30℃下储存，F6615 的保质期为 24 个月

应用注意

避免接触眼睛和皮肤

应用

- 提供聚合物制品表面爽滑、无油腻手感，使制品抗粘连、易脱模
- 用于改善聚合物流动性，使注塑易于充满模腔，挤出速度加快
- 作为聚合物的内润滑剂，提高生产效率、产品表面质量及成品率

典型物性

下列数据并非制定规格之用，制定本产品规格之前，请联系本公司

物性	单位	数值
外观		透明、无色-淡黄
折光率 (25℃)		1.4542
比重 (25℃)		0.8850
粘度 (25℃)	cSt	1300
闭杯闪点	℃	> 100

产品描述

F6615 滑感添加剂专为各种聚合物加工生产研制。有效提高聚合物流动性、生产效率、成品率的同时提供爽滑、抗粘连的表面特性。

对比其它硅油类聚合物加工助剂，F6615在显著提高聚合物加工性能和表面质量的同时对制品后续的涂装、印刷、粘结等并无影响。提高爽滑不油腻手感，并且不易析出。

对比其它白油、蜡类聚合物加工助剂，F6615耐热性能尤其出色。

应用方法

- 配料时直接加入聚合物粒子并混合均匀
- 在挤出机加料口滴入或用柱塞泵在侧加料口加入。
- 加入量：根据具体要求加入量一般在0.1-3.0%（重量）范围内调整

有限责任

本文中的资料是依据本公司现有测试手段和测试结果的真实表述。然而，由于每个应用都有其独特性，本产品资料决不能代替用户在试用前进行必要的测试。而且，只有用户的测试结果才能唯一确保本产品是否适合其特定的应用。本公司只保证该产品符合其出厂质检规格，也不认可任何其它形式的保证和索赔条款。如果出现任何产品质量上的问题，我们有权对产品品质进行再次测试。一旦确认是本公司的产品问题后，本公司仅限于对有问题产品提供更换或退还销售金额，并不对任何间接或附带性的损害负责。用户应负责保证遵守当地安全法规并获得必需的证书和认可。对使用中出现的安全问题和损失，本公司不承担任何责任。用户应复核他们拥有的该产品资料是最新的版本，我们可按用户的要求提供任何附加的资料。本资料所提供的使用建议不得被视为侵犯任何专利权的原因。