



GUANGDONG YINYANG ENVIRONMENT-FRIENDLY NEW  
MATERIALS CO., LTD

广东银洋环保新材料有限公司

地址：广东省佛山市三水区乐平镇范湖经济开发区

电话：86-757-87366666 传真：86-757-87360388

版本：V-1.0 发出日期：2021年10月29日

银洋树脂  
YINYANG RESIN

## 银洋合成乳液YS-8326

### 一、产品介绍：

银洋合成乳液YS-8326是一款高性能硅改性丙烯酸乳液，具有极好的与保护胶适应性，且赋予多彩基础漆优异的耐候性。

YS-8326在嵌段内引入了特殊的官能团，与体系中保护胶、纤维素紧密结合构成三维立体网状结构，极大提升基础漆体系的内聚力，拥有极佳的造粒效果，彩点不易碎；同时具有优异的抗渗色、抗渗乳液性能，用其配置的成品漆储存稳定，不易后增稠。

YS-8326设计合理的玻璃化温度，使彩点粒子饱满、有强度、圆润均匀。

### 二、产品特性：

- 优异的耐候性
- 优异的抗渗性能
- 优异的附着力
- 彩点饱满、圆润均匀

### 三、典型参数：

- 聚合物类型.....硅改性丙烯酸酯类共聚物
- 外观.....乳状白色带蓝光液体
- 固体含量.....46.0±1.0%
- 布氏粘度（25℃）.....0—500厘泊（2#/60rpm）
- pH值（25℃）.....7.0—9.0
- 平均粒子直径.....100—180 纳米
- 最低成膜温度.....约27℃

以上为典型数据，不应被视为规格，以具体COA为准。

### 四、产品安全性资料

请参阅此产品的物料安全数据资料。

### 五、贮存条件

产品贮存在密闭容器内，避免冷冻及高温，应在六个月内使用完。建议正常贮存温度在5-35℃。

**免责声明：**广东银洋环保新材料有限公司建议所有客户应根据本产品安全数据表（MSDS）的详细资料，对产品进行安全合理的操作。关于产品特性，应用，质量，安全性，产品规格，适销性，以及对特定用途的适用性，本技术数据表中所涉及的内容仅供参考。无论在口头上、书面上或试验上所提供的技术意见仅作为基于诚意为客户提供的指导性建议，我司不作任何保证。用户对我公司供应的产品有责任进行试验，以验证是否适合自己的工艺条件和用途。