

## 水性环氧乳液 Houxian® EP 304

### 产品特点

Houxian® EP 304 是一种基于固体环氧改性的固体双酚 A 型环氧树脂的非离子型水性分散液，其固体含量 53%。这种树脂溶剂含量较低，制成的水性涂料具有传统环氧树脂涂料所具有的优异性能，且 VOC 较低、有害空气污染物较低，与胺固化剂制备水性双组份环氧涂料，可用于金属、混凝土等基材。

### 产品性状

- 外观：乳白色液体
- 固含量/wt%：53±1
- 粘度 (cps,25°C, 2#转子, 6 转/分)：400-2000
- pH 值：5-7
- 环氧当量 (g/eq、供货形式)：1040±100
- 离子性：非离子型

### 特点

- 1、非常低的气味、超低 VOC 含量，不易燃；
- 2、可适用时间长；
- 3、固化后的漆膜硬度高、附着力优异、耐化学品性能好；
- 4、优异的耐盐雾性

### 使用说明

- 与胺类固化剂做成双组分环氧涂料
- 使用方式：空气喷涂、滚涂、高压无气喷涂
- 干燥方式：常温或低温烘烤

### 注意事项

- 存储温度宜在 5-35°C，应贮存在通风干燥的库房内，防止冰冻和暴晒；
- 使用前请充分搅拌，使用后密闭保存，勿与阳离子物及油墨类相混；
- 有效贮存期自包装之日起为半年。

### 免责条款

- 本产品说明书中所提供之资料和数据乃根据本公司的研究和实验以及本公司的主观标准确定，由于实验条件和未掌握的客观情况的变化，本说明书仅作参考不作任何保证和承诺，客户使用本品前应当自行检测本品是否适用，本公司不因本说明书承担用户使用本品的损失和风险。

广东花果山环保科技有限公司

地址：佛山市顺德区杏坛镇高赞村委会二环路 8 号顺德智富园 15 栋 504

网址：[www.gd-hgs.com](http://www.gd-hgs.com)

电话：0757-23660729

传真：0757-23660729