



# 广东恒和永盛集团有限公司

地址：广东省肇庆市高要区金利镇金淘工业区

Tel: 0758-8591666

## LR-1633 无机乳液

### 1. 产品特征

LR-1655 是一款有机无机杂化乳液，采用无机物杂化改性丙烯酸乳液聚合而成，具有优异的耐水性、耐擦洗性能、防火性能以及极低的气味等突出 优点，适用于内外墙。

- ◆ 低气味，内外墙通用
- ◆ 粉体包裹性强
- ◆ 优异耐擦洗性能
- ◆ 耐水、耐碱性能好
- ◆ 防火性能好
- ◆ 抗粘连性能好

### 2. 物理性能

|        |                                |
|--------|--------------------------------|
| 聚合物类型  | 有机硅改性苯丙共聚物                     |
| 外观     | 乳白色液体                          |
| 离子特性   | 阴离子                            |
| 固含量    | (30±1) %                       |
| 粘度     | < 500CPS (NDJ-4, 1#/12rpm/25℃) |
| pH     | 9.0-11.0                       |
| 玻璃化温度  | 40℃                            |
| 最低成膜温度 | 5℃                             |

注：以上为产品的典型性质，不得视为产品规格。

储藏温度应在 5℃~35℃，避免阳光直射，在有可能的情况下，应在 6 个月内使用。

#### 敬请注意：

以上资料及数据仅供参考，并不构成本公司承担法律责任的保证或陈述.此资料及数据是采用我们在实验室所进行的试验所 得出的经验，在使用此资料时,您有必要自行确定最为合适的配方,工艺及控制方法,确保满足您产品的一致性及品质需要。