



GUANGDONG YINYANG ENVIRONMENT-FRIENDLY NEW MATERIALS CO., LTD

广东银洋环保新材料有限公司

地址：广东省佛山市三水区乐平镇范湖经济开发区

电话：86-757-87366666 传真：86-757-87360388

银洋树脂
YINYANG RESIN

版本：V-1.0 发出日期：2021年9月10日

银洋合成乳液 WE-1103

(水性环氧乳液)

一、产品介绍：

WE-1103 是采用自乳化型环氧乳化剂合成的水性环氧乳液。

基于银洋特有自乳化技术而开发的环氧乳化剂，里面因含有部分的环氧基团，和环氧有极好的相容性，并能够和固化剂反应而提高耐水性及耐化学品性。

WE-1103 使用双酚 A 和双酚 F 型两种环氧合成，使其具有极好的硬度的同时具有极好的柔韧性。同时也具有优良的防腐性能和极好的活化期。

二、产品特性：

- 采用自乳化型环氧乳化剂
- 优异柔韧性
- 极好防腐性能
- 极佳的耐水性与耐碱性
- 优异的附着力
- 极长的活化期

三、典型参数：

- 聚合物类型双酚A缩水甘油醚型环氧/双酚F缩水甘油醚型环氧
- 外观乳状白色液体
- 固体含量50.0 ± 1.0 %
- 布氏粘度 500-5000map. s
- 环氧当量1400-2000
- pH 值 (25℃)7-9
- 平均粒子直径 550nm
- 最低成膜温度20℃
- 冻融稳定性良好

以上为典型数据，不应被视为规格，以具体COA为准。

四、产品安全性资料

请参阅此产品的物料安全数据资料。

五、贮存条件

产品贮存在密闭容器内，避免冷冻及高温，应在六个月内使用完。建议正常贮存温度在5-35℃。

免责声明：广东银洋环保新材料有限公司建议所有客户应根据本产品安全数据表（MSDS）的详细资料，对产品进行安全合理的操作。关于产品特性，应用，质量，安全性，产品规格，适销性，以及针对特定用途的适用性，本技术数据表中所涉及的内容仅供参考。无论在口头上、书面上或试验上所提供的技术意见仅作为基于诚意为客户提供的指导性建议，我司不作任何保证。用户对我公司供应的产品有责任进行试验，以验证是否适合自己的工艺条件和用途。