



中华制漆(深圳)有限公司

THE CHINA PAINT MFG. CO., (SHENZHEN) LTD.

长颈鹿牌‘悦丽雅’高级外墙乳胶漆

版本日期: 2014-11-14

产品说明书

产品编号	FGGLA-01HB
产品名称	长颈鹿牌‘悦丽雅’高级外墙乳胶漆

产品简介

适用范围	此产品为一工程专用水性漆, 适合用于粉饰室外之新墙及旧墙。		
产品介绍	室外已涂上适当底漆之砖墙、混凝土、水泥、批灰、石膏板等表面。		
产品特点	•经济型丙烯酸外墙漆	•优良的耐沾污性	•具防霉及防藻功效
	•漆膜具有防水及透气性	•刷涂效果好	•无不良气味
环保性能	符合室外装饰装修材料安全标准GB24408-2009		

技术资料

基料	丙烯酸共聚物		
颜色	白色		
光泽	哑光		
固体体积含量	30%		
一般干膜厚度	50微米 (25微米 * 2道)		
消耗量(以50微米厚干膜计)	6平方米/升 * (以50微米厚干膜计) *		
干结时间 (温度为25℃ / 相对湿度为70%)	指触干	硬干	重涂
	30分钟	2小时	最少2小时, 最多无限制

包装规格*

18L	20kg
-----	------

* 包装规格会根据市场需求而变化



源自香港, Since 1932

总公司: 中华制漆(一九三二)有限公司
Head Office: The China Paint Mfg. Co., (1932) Ltd.

<http://www.chinapaint.com.cn>
全国免费技术及应急咨询电话: 400 678 8668
Hotline: 400 678 8668

中华制漆(深圳)有限公司
深圳宝安区沙井环镇路街边工业区
邮编: 518104
The China Paint Mfg. Co., (Shenzhen) Ltd.
Yabian Industrial Zone, Huanzhen Road,
Shajing, Baoan, Shenzhen
Postcode: 518104

湖北长颈鹿制漆有限公司
湖北省葛店经济技术开发区二号工业区
邮编: 436070
Hubei Giraffe Paint Mfg. Co., Ltd.
No.2 Industrial District, Gedian Economy
and Technology Development Zone, Hubei
Postcode: 436070

长颈鹿制漆(徐州)有限公司
江苏省徐州市金山桥经济开发区金水路22号
邮编: 221004
The Giraffe Paint Mfg. Co., (Xuzhou) Ltd.
22 Jinshui Road, Jinshanqiao Economy
Development Zone, Xuzhou, Jiangsu
Postcode: 221004



中华制漆(深圳)有限公司

THE CHINA PAINT MFG. CO., (SHENZHEN) LTD.



表面处理

新墙	<ul style="list-style-type: none"> •保证墙体充分干燥，混凝土、抹灰墙面应有足够的养护期 •墙体湿度一砖石、砂浆墙面的湿度应在10%以下 •水泥墙面的碱性混凝土、水泥砂浆墙面的碱性应保证PH值小于10 •用适当工具除去墙体表面的灰浆渣及突起部位 •细小油脂污物及粉尘使用中性清洁剂或溶剂清洗，或用湿布擦洗，以彻底清除所有污迹
旧墙或粉墙	<ul style="list-style-type: none"> •用钢丝刷及铲刀除去松浮或呈剥落之漆膜 •用硬刷子或高压洗墙机彻底清除已粉化之旧漆膜 •必须在轻微粉化的表面涂上适当的底漆 •须用砂纸打磨旧有光滑漆膜 •施工表面必须坚固、清洁及干燥
凹凸不平的表面	外墙抗碱腻子902将凹凸不平的表面填平

配套产品

配套产品	底漆	面漆
	长颈鹿牌外墙通用型封闭底漆1遍	长颈鹿牌‘悦丽雅’高级外墙乳胶漆2遍

使用方法

施工方法	刷涂、滚涂		
稀释比例 (体积比)	刷涂	滚涂	
	最多可加入10%的清水稀释		
清洗剂	清水		
注意事项 	<ul style="list-style-type: none"> •涂装前确认底材达到涂装要求 •使用前，必须先搅拌均匀 •应在8~35℃之间涂装，涂装要求的空气湿度应小于85%，温度在8℃以下时，不宜使用 •选择合适的施工方法和合适的施工工具，按推荐的施工工艺进行施工作业 •控制涂装间隔，在达到重涂时间后，方可进行下一道漆的涂刷。过短的重涂时间会造成下面的涂膜干燥缓慢，出现起皱、耐水性和附着力差等问题 •使用后存放在0~35℃、阴凉、清洁、干燥的地方，剩余的涂料应密封盖好，杂质能引起涂料的变质 		
安全守则 	<ul style="list-style-type: none"> •施工时必须注意空气流通 •避免沾染皮肤及吸入过量油漆喷雾 •如沾染皮肤，应用肥皂和温水或适当的清洗剂冲洗 •如沾上眼睛，应立即用清水冲洗至少10分钟并请医生治疗 •喷涂时，应配戴面罩 •放置在儿童触摸不到的地方 		
贮存条件	•封好罐盖，贮存于0~35℃，且阴凉、干燥的地方。		

此产品说明书仅为参考数据，并不含任何保证。任何人士如在使用本厂产品前，没有详细咨询适当的产品用法，则本公司概不接受任何有关产品之投诉，或承担任何因使用该产品而引起的损失或毁坏。

由于产品不断研究改进，产品质量亦不断改良，故请用户先确定所需之产品说明书是否为最新版本



*香港中華製漆(一九三二)有限公司全資附屬機構



ISO9001:2008 • 證書編號:FM34796