



水性电镀银塑胶漆树脂 EDL-F243N

EDL特殊化学品

版本: CO

文件号: POM-0346

发行: 伊德尔 2020/12

化学组成

非危化品

水性聚氨酯改性丙烯酸乳液

主要物理数据

固 含	25-29%	外 观	蓝光乳白色粘稠液体
粘 度	20000-70000 mPas/25°C	pH 值	7.0-8.0

作用与特性

- ◆ 水性聚氨酯改性丙烯酸乳液, 不含三苯有毒溶剂, 超低VOC, 直接加水稀释施工, 环保安全
- ◆ 适用于各种塑料基材 (ABS, PC, PS等), 具有很好的附着力, 优异耐醇, 耐水性能
- ◆ 搭配我司专用触变剂8651使用, 具有高效触变和优异雾化效果, 具有很好的喷涂性和施工性能
- ◆ 具有优异的水性银排定向和优异金属感, 配套合适的水性银粉, 可以展现出仿电镀银效果
- ◆ 专用底漆, 中涂银粉漆, 可罩水性UV, PU, 具有广泛配套性, 层间附着好, 耐水煮性能佳

技术指标

光泽 (60°): 70-80 (6%银粉漆)

硬度 $\geq 1H$ (清漆, 三菱/500g), $\geq 2H$ (5%银粉漆)

耐醇擦 (500g机擦): 100次 (6%银粉漆)

RCA :30+ (哑光银粉配方)

添加量与使用方法

1. 本品适用于塑胶器件的喷涂, 淋涂, 浸涂施工,
2. 按推荐配方加入5-7%银粉分散均匀, 用去离子水稀释施工
3. 烘烤温度:60-80°C×30-60mins

特别提醒: 以上资料为本公司试验中所得, 仅供参考, 不构成本公司承担法律责任的陈述或保证, 用户应根据自身条件和要求进行试验应用。本公司有权对自己的产品进行改进, 其规格若有任何改动, 恕不提前通知。

包装：25/50/180公斤/塑料桶（请认准EDL注册商标及商标号：*ZC3611968SL*）

储存：远离热源、火源，避光保存，北方冬季注意保温储存

保质期：六个月

广州致辉精化股份有限公司

地址：广东省广州番禺区番禺大道北 555 号天安科技园总部中心 15 号楼 506

电话：（020）39211598

传真：（020）39211599

全国统一咨询电话：13903011334

网址：<http://www.zhi-hui.com>

电子信箱：info@zhi-hui.com