

RS-9987 优质型真石漆乳液

产品特点

优异的干湿膜展色性

抗 150°C 高温热黄变

1000 小时长效耐候

推荐用途

用于优质型真石漆产品。

产品参数

产品牌号	固含/%	粒径/ μm	MFT/ $^{\circ}\text{C}$	pH 值	粘度/ $\text{mPa}\cdot\text{s}$	APEO
RS-9987	45 \pm 1	0.08-0.15	18 \pm 2	8 \pm 1	2000-8000(4#30r)	N