



中华制漆(深圳)有限公司

THE CHINA PAINT MFG. CO., (SHENZHEN) LTD.

长颈鹿牌家饰丽天然植物油健康木器漆套装

版本日期:2020-8-26

产品说明书

产品编号	PVH
产品名称	长颈鹿牌家饰丽天然植物油健康木器漆套装

产品简介

适用范围	室内木器制品	
产品介绍	长颈鹿牌家饰丽天然植物油健康木器漆套装系列产品,属聚氨酯(PU)双组分木器涂料,采用天然植物油等合成的树脂作为原料;不含CAC配方,超低游离TDI;领先的健康清味技术,不含刺激性气味;全面呵护家人健康,引领环保新生活,在木器表面形成坚硬的保护层,完美实现漆膜的触摸感觉和视觉效果.适用于室内木器家具的装饰和保护	
产品特点	<ul style="list-style-type: none"> 清漆清澈丰满. 白漆纯白,高遮盖力. 附着力强,硬度高 	<ul style="list-style-type: none"> 耐热耐磨,耐化学品腐蚀 丰满度好,手感柔滑 透明底漆PVH-116,仅适合浅色底材
环保性能	<ul style="list-style-type: none"> 木器涂料中有害物质限量标准GB18581-2020 	

技术资料

主要成分	聚酯树脂[与催硬剂固化剂后主要成膜物质:聚氨(基甲酸)酯]								
产品	亮光清漆 (PVH-212)	半光清漆 (PVH-213)	哑光清漆 (PVH-215)	易打磨透明底漆 (PVH-116)	透明底漆 (PVH-111)	亮光白漆 (PVH-222)	半光白漆 (PVH-223)	哑光白漆 (PVH-225)	白色底漆 (PVH-121)
颜色	透明	半透明	半透明	半透明	半透明	白色	白色	白色	白色
光泽	亮光	半光	哑光	/	/	半光	半光	哑光	/
闪点	23℃								
一般干膜厚度	25-40微米								
消耗量* (以30微米厚干膜计)	16平方米/公斤	13平方米/公斤	13.3平方米/公斤	14.5平方米/公斤	16平方米/公斤	13平方米/公斤	12.8平方米/公斤	13平方米/公斤	11.6平方米/公斤
干结时间 (温度为25°C / 相对湿度为70%)	产品	指触干			硬干			重涂时间	
	亮光	20分钟			8小时			打磨不粘砂纸即可	
	其它	15分钟			4小时				

* 此为一计算消耗量, 施工方法、施工环境及涂刷表面情况等因素, 会影响实际的消耗量。

包装规格*

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*包装规格会根据市场需求而变化



源自香港, Since 1932

总公司: 中华制漆(一九三二)有限公司
Head Office: The China Paint Mfg. Co., (1932) Ltd.

<http://www.chinapaint.com.cn>
全国免费技术及应急咨询电话: 400 678 8668
Hotline: 400 678 8668

中华制漆(深圳)有限公司
深圳宝安区沙井环路街边工业区
邮编: 518104
The China Paint Mfg. Co., (Shenzhen) Ltd.
Yabian Industrial Zone, Huanzhen Road,
Shajing, Baoan, Shenzhen
Postcode: 518104

湖北长颈鹿制漆有限公司
湖北省葛店经济技术开发区二号工业区
邮编: 436070
Hubei Giraffe Paint Mfg. Co., Ltd.
No.2 Industrial District, Gedian Economy
and Technology Development Zone, Hubei
Postcode: 436070

长颈鹿制漆(徐州)有限公司
江苏省徐州市金山桥经济开发区金水路22号
邮编: 221004
The Giraffe Paint Mfg. Co., (Xuzhou) Ltd.
22 Jinshui Road, Jinshanqiao Economy
Development Zone, Xuzhou, Jiangsu
Postcode: 221004



中华制漆(深圳)有限公司

THE CHINA PAINT MFG. CO., (SHENZHEN) LTD.

表面处理

木器表面	1、涂装表面必须保持清洁、干燥，并将油脂及蜡质除去 2、如遇木器表面粗糙，须用长颈鹿牌PU腻子#992填平，打磨平整
------	---

配套产品

底漆	<ul style="list-style-type: none"> 长颈鹿牌家饰丽天然植物油健康木器漆套装，透明底漆 长颈鹿牌家饰丽天然植物油健康木器漆套装，易打磨透明底漆 长颈鹿牌家饰丽天然植物油健康木器漆套装，白色底漆
面漆	<ul style="list-style-type: none"> 长颈鹿牌家饰丽天然植物油健康木器漆套装，亮光清漆 长颈鹿牌家饰丽天然植物油健康木器漆套装，半光清漆 长颈鹿牌家饰丽天然植物油健康木器漆套装，哑光清漆 长颈鹿牌家饰丽天然植物油健康木器漆套装，亮光白面 长颈鹿牌家饰丽天然植物油健康木器漆套装，半光白面 长颈鹿牌家饰丽天然植物油健康木器漆套装，哑光白面

使用方法

施工方法	刷涂或普通喷涂
混合比例 (重量比)	<ul style="list-style-type: none"> 清底漆——主漆：催硬剂PAH-110C：稀释剂PAT-001X=2：1：0.3 半光/哑光清面漆——主漆：催硬剂PAH-210C：稀释剂PAT-001X=2：1：0.3 亮光清面漆——主漆：催硬剂PAH-212C：稀释剂PAT-001X=2：1：0.3 白底漆——主漆：催硬剂PAH-120C：稀释剂PAT-001X=4：1：0.3 半光/哑光白面漆——主漆：催硬剂PAH-220BH：稀释剂PAT-001X=4：1：0.3 亮光白面漆——主漆：催硬剂PAH-220C：稀释剂PAT-001X=3：1：0.3 稀释剂稀释份量可按实际需要有所调整。 混合时，应先将催硬剂加入主漆中，搅拌均匀后，再加入适当之稀释剂。
混合使用期	<ul style="list-style-type: none"> 油漆混合后，于室温25℃环境，应于3-4小时内用完，否则应予弃置。 剩余已混合的油漆不可再混合使用。
清洗剂	长颈鹿牌木器漆稀释剂 PAT-001X
注意事項 	<ul style="list-style-type: none"> 使用前，必须先搅拌均匀 使用后，必须将罐盖封好 主漆和催硬剂之混合比例不可随意更改，以保证油漆质量 混合后的油漆请在4小时内用完，否则会因油漆固化不能使用 为确保漆膜品质，施工时环境温度应在5℃~30℃之间，高于30℃时施工，需加长颈鹿牌PU慢干水FG100-S 3~5%调节施工性，相对湿度应低于85% 涂装面漆前应先使用400目砂纸打磨表面 层间重涂，须仔细打磨至漆膜表面无亮点后方可施工，以增强层间附着力 木材水份过大时不宜施工，建议木材含水率≤12% 严禁用硝基漆作底漆，以免出现漆膜问题 不得使用长颈鹿牌其它产品系列的催硬剂及主漆同本系列产品催硬剂/主漆混合使用，以免出现漆膜问题 不得同其它品牌的产品混合使用，以免出现漆膜问题 施工时遵循薄涂多道原则，建议一次性施工干膜厚度不宜超过50微米，底漆和面漆总干膜厚度不宜超过
安全守則 	<ul style="list-style-type: none"> 施工时必须注意空气流通 避免沾染皮肤及吸入过量油漆喷雾 如沾染皮肤，应用肥皂和温水或适当的清洗剂冲洗 如沾上眼睛，应立即用清水冲洗至少10分钟并及时就医 喷涂时，应佩戴面罩 放置在儿童触摸不到的地方 易燃物品，远离热源、火源，在施工范围内严禁吸烟、进食和饮水
贮存条件	贮存于阴凉、干燥的地方，高温会引起油漆变黄

此产品说明书仅为参考数据，并不含任何保证。任何人士如在使用本厂产品前，没有详细咨询适当的产品用法，则本公司概不接受任何有关产品之投诉，或承担任何因使用该产品而引起的损失或毁坏。

由于产品不断研究改进，产品质量亦不断改良，故请用户先确定所需之产品说明书是否为最新版本

中華製漆(深圳)有限公司
榮獲 ISO 9001 品質證書
產品在設計、發展、生產、銷售
及服務達國際標準及
中華人民共和國國家標準
GB/T 19001-2008



*香港中華製漆(一九三二)有限公司全資附屬機構 ISO9001:2008 • 證書編號:FM34796