



# 中华制漆(深圳)有限公司

THE CHINA PAINT MFG. CO., (SHENZHEN) LTD.

## 长颈鹿牌原子灰

版本日期: 2013-12-19

### 产品说明书

产品编号	FG628, FG628-W
产品名称	长颈鹿牌原子灰

### 产品简介

适用范围	汽车车身、金属及木器制品
产品介绍	此产品为一双组份填平剂。
产品特点	<ul style="list-style-type: none"> <li>快干</li> <li>易刮涂, 易打磨</li> <li>多种面漆都适合涂装在其表面上</li> <li>填平性良好, 且施工容易</li> <li>附着力佳</li> </ul>
环保性能	符合GB18581《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》

### 技术资料

基料	不饱和聚酯		
颜色	628、628W (主剂) 灰色, 634 (催硬剂) 黄色		
光泽	全哑		
固体体积含量	约100%		
一般干膜厚度			
消耗量	视乎刮涂表面的情况而定		
干结时间 (温度为25° C / 相对湿度为70%)	硬干	打磨	重涂
	主剂与固化剂混合后10分钟之内, 便可硬干	30分钟	表面干结后便可重涂

### 包装规格\*

4kg套/100g		
-----------	--	--

\* 包装规格会根据市场需求而变化



源自香港, Since 1932

**总公司: 中华制漆 (一九三二) 有限公司**

**Head Office: The China Paint Mfg. Co., (1932) Ltd.**

中华制漆 (深圳) 有限公司  
深圳宝安区沙井环镇路衙边工业区  
邮编: 518104  
The China Paint Mfg. Co., (Shenzhen) Ltd.  
Yabian Industrial Zone, Huanzhen Road,  
Shajing, Baoan, Shenzhen  
Postcode: 518104

湖北长颈鹿制漆有限公司  
湖北省葛店经济技术开发区二号工业区  
邮编: 436070  
Hubei Giraffe Paint Mfg. Co., Ltd.  
No.2 Industrial District, Gedian Economy  
and Technology Development Zone, Hubei  
Postcode: 436070

<http://www.chinapaint.com.cn>

全国免费技术及应急咨询电话: 400 678 8668

Hotline: 400 678 8668

长颈鹿制漆 (徐州) 有限公司  
江苏省徐州市金山桥经济开发区金水路22号  
邮编: 221004  
The Giraffe Paint Mfg. Co., (Xuzhou) Ltd.  
22 Jinshui Road, Jinshanqiao Economy  
Development Zone, Xuzhou, Jiangsu  
Postcode: 221004



# 中华制漆(深圳)有限公司

THE CHINA PAINT MFG. CO., (SHENZHEN) LTD.



## 表面处理

表面处理	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 涂装表面必须完全清洁、干燥,将杂质除去</li> <li>• 将旧漆膜铲去</li> </ul>

### 配套产品

	底漆	面漆
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 大多数的汽车修补底漆均可配合</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 大多数的汽车修补面漆均可配合</li> </ul>

### 使用方法

施工方法	刮涂
混合比例 (重量比)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 主剂与催硬剂按100:2的重量比进行充份混合,用刮铲搅拌均匀</li> </ul>
混合使用期	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 混合后,必须在10分钟内用完(温度的变化会影响使用时限的长短)</li> </ul>
稀释比例	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 无需稀释</li> </ul>
注意事项 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 嵌涂腻子时,不能有气泡渗入,必须用刮刀刮平</li> <li>• 必须待原子灰彻底硬化后才打磨</li> <li>• 用过的腻子、混合物等,不宜再装入主剂桶中</li> <li>• 施工工具用完后,用天拿水及时清洗干净</li> <li>• 贮存于阴凉、干燥的地方</li> <li>• 由于汽车修补漆种类繁多,配套时宜先试小面积确保无咬底现象</li> </ul>
安全守则 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 闪点37°C</li> <li>• 在温度较低时,可适当加多催硬剂调整干速</li> <li>• 易燃物品,远离火源,在施工范围内不宜吸烟</li> <li>• 不可将634催硬剂掉进火里,以免引起爆炸</li> <li>• 634催硬剂不可与金属化合物,例如铁锈、铜等直接接触</li> <li>• 如沾染皮肤,应用肥皂和温水或适当的清洗剂冲洗</li> <li>• 如沾上眼睛,应立即用清水冲洗至少10分钟并请医生治疗</li> <li>• 放置在儿童触摸不到的地方</li> </ul>
备注	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 若环境气温低于20°C时,建议选用长颈鹿牌原子灰(快干型)#628W/#634.</li> </ul>

此产品说明书仅为参考数据,并不含任何保证。任何人士如在使用本厂产品前,没有详细咨询适当的产品用法,则本公司概不接受任何有关产品之投诉,或承担任何因使用该产品而引起的损失或毁坏。

由于产品不断研究改进,产品质量亦不断改良,故请用户先确定所需之产品说明书是否为最新版本

中華製漆(深圳)有限公司\*  
 榮獲 ISO 9001 品質證書  
 產品在設計、發展、生產、銷售  
 及服務達國際標準及  
 中華人民共和國國家標準  
 GB/T 19001-2008

\*香港中華製漆(一九三三)有限公司全資附屬機構



ISO9001:2008 • 證書編號:FM34796