



LMC-40

防锈颜料

描述

LMC-40 为二氧化硅离子交换型防锈颜料，主要成分是钙离子交换型的硅胶颜料。无毒，不含重金属，能通过当前环保法规，属于完全环保的防锈颜料。

性能优势

- 环保型防锈颜料，无铬、不含重金属；
- 长效防锈性能；
- 提高漆膜致密度，抑制起泡性和渗透性；
- 防腐协同效应明显，搭配其他活性防锈颜料具有更高的优势；
- 水油通用，可任意搭配其他类型颜料和填料；

应用领域

- 卷材涂料薄层底漆；
- 一般通用工业防腐涂料；

产品技术指标

| | |
|--------------------------|---------|
| 平均粒径, D50/ μm | 2.7~3.2 |
| 吸油值, g/100g | 60~80 |
| pH 值(5%水悬溶液) | 8.5~9.5 |
| 干燥失重 (105°C, 2Hrs), % | ≤5.0 |
| 灼烧失重 (1000°C, 2Hrs), % | ≤10.0 |
| 表面处理 | 特殊处理 |

► 以上测试方法执行 HG/T 4526-2013 《消光用二氧化硅》标准

110%

建议添加量

- 按照总配方计，建议添加量为 3%~10%；
- 由于不同的配方和条件，建议用户在使用前进行试验，确定最佳的添加量；

包装及存储注意事项

- 关于产品包装规格的选择，详细信息请咨询本地销售代表；
- 本产品属于二氧化硅类型，具有极其稳定的性质。由于该产品具有很高的比表面积，容易从大气中吸收水汽或者挥发性物质，故建议在干燥，通风，阴凉处存放，避免潮气或者挥发性物质。如以上环境存放，一般建议存储期不超过 24 个月。若超过 24 个月继续使用，建议做应用测试判定。