

## 广东新邦乐科技有限公司

GUANGDONG INBONNY TECHNOLOGY CO.,LTD.

### 高岭土 JK04 技术指标

典型性能如下：

检测项目	典型指标	备注
外观	白色粉状	目测
粒度 (-2 μm %)	30-35	325 目
平均粒径 (-2 μm)	≤3.5	
白度	≥81	波长为 457nm 的白度仪测量
烧后白度	≥85	1200℃
烧后白度	≥73	1300℃
烧成收缩率 (%)	9-11	1200℃
水分 (%)	≤8.0	恒温 105℃ 2h, 出厂值
PH 值	4-6	
筛余 (325 目)	≤0.3	水洗
SiO <sub>2</sub> (%)	44-46	
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (%)	37-39	
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (%)	≤0.80	
TiO <sub>2</sub> (%)	≤0.40	
K <sub>2</sub> O+Na <sub>2</sub> O (%)	≤0.80	
IL (%)	13.0-15.0	

#### 包装及贮存

包装：25kg、500kg 编织袋

贮存：本品无毒害、无爆炸性、无污染，请贮存于干燥的室内。

- ◆ 注：以上典型产品性能仅作为一般资料参考，不可视作产品规格，产品参数可能因不同的应用而发生变化，所有产品使用前均应在客户配方中进行测试。