

HYDROCURE V9

类型

基于六亚甲基二异氰酸酯的亲水性脂肪族异氰酸酯固化剂，用于涂料粘合剂的双组份体系

产品规格

特性	数值	测量单位	方法
Hazen 色值	<=150		DIN EN 1557
粘度 23°C	2000-4000	mPa.s	DIN EN ISO 3219/A.3
固含量	100	%	DIN EN ISO 3251
NCO 含量	20.5-21.5	%	DIN EN ISO 11 909
HDI 单体含量	<0.2	%	DIN EN ISO 10 283
密度 20°C	1.16	g/ml	DIN 53 217
闪点	235	°C	DIN EN 53 213

储存

本产品对湿气敏感，应在密封的原装容器中储存且温度不超过 30 度。当在适当条件下储存，该产品的保质期至少为 6 个月。

Updated

2022-09-28

本产品以上的技术信息仅供参考，使用本产品前需要应用方测试本产品是否适用于贵方的生产工艺和应用要求。

上海迪莘材料科技有限公司

上海市奉贤区南桥镇南桥路 303 弄 19-25 号

Tel: 021-6718 2707