




光引发剂 1173

说明

1173 一种高效率、不黄变的紫外光引发剂。对于不饱和聚酯体系和多官能团单体的 UV 固化体系，具有低气味、非黄变、色彩稳定性好等特点。特别推荐在需要经受长期日晒而且耐黄变的 UV-固化涂料中使用。由于1173 是液体，非常易于共混，所以适合与其它光引发剂复配使用，如木材、纸张、塑料等的丙烯酸光固化清漆体系中。建议添加量为 1-4% w/w。




2-羟基-2-甲基-1-苯基-1-丙酮

CAS 号: 7473-98-5

分子式: $C_{10}H_{12}O_2$, 分子量: 164.2

物理性质

外观.....	淡黄色透明液体
纯度, %.....	≥98.5%
闪点, °C.....	122(1013hpa)
水中溶解度,g/L.....	13.3 (20°C)
吸收波长,nm.....	244/278/330



储存条件

将产品存放在密闭容器中，在阴凉，干燥，避光，通风良好的条件下保存，保质期 12个月。关于产品的详细信息，请参阅化学品安全技术说明书。

包装

25公斤，200公斤塑料桶，800公斤/托盘或根据客户需求进行包装。