



伟创产品资料



水性环氧固化剂 WE-38-1

● 产品简介

WE-38-1是由特殊胺类改性合成的水性环氧固化剂。不含任何溶剂与助溶剂；容易用水稀释；对多种基材如钢板、铝材、镀锌板、玻璃、陶瓷、混凝土等均有优异的附着力；优异的耐水、耐盐雾性能；快速固化。

可应用于水性工业漆、防护涂料以及交通工具、混凝土、胶粘剂等领域。

● 技术参数

项目	单位	指标
外观		淡黄色液体
胺值	mgKOH/g	220±20
粘度	mPa.s (25°C)	15000~25000
活泼氢当量	g/eq	150
色度	Fe-Co	2~6
固含量	1g/120°C/1h	80±1%
密度	Kg/L	1.1
闪点	°C	>100
典型配比	E51: 固化剂	1:0.7~0.9

● 包装、储存

产品应储存在密闭容器内，避免阳光直射，在原包装未开封情况下室温保存保质期12个月。建议正常储存温度为10~30°C。

地址：广州市天河区中山大道中286号703室
电话：020-82359309