

## LK-890R 抗涂鸦防污型添加剂

**化学成分：**氟改性聚硅氧烷化合物

### 产品特性及优点：

- 具有极强的疏水疏油抗涂鸦自清洁功能。
- 顶级抗涂鸦性及防渗透性（油性大头笔书写 24 小时后可轻易擦除）
- 成膜透明，不改变基材原有色泽和外观的特性。
- 抗城市牛皮藓粘贴及沾污性。
- 形成类似无机涂层，耐老化，耐酸耐碱耐化学腐蚀性及耐高低温。
- 表面清爽性，可提高漆膜表面光泽度，提升产品表面手感。
- 与硅树脂或者溶剂型有机树脂搭配可大大提升涂层的硬度（最高提升 2H），附着力及抗涂鸦性。
- 常温自干（一般 12 小时），也可中低温烘烤，可单独涂刷使用，也可当助剂添加使用。

### 物理参数：

外 观	无色透明液体
有效成分含量 (%)	30±2%
溶剂	PMA
PH 值	7-9
比 重	0.950-0.990

### 应用范围及使用方法：

1. 直接或者稀释后涂刷，喷涂于各类干净基材表面。
2. 添加于溶剂型或者水溶性涂料，单双组分均合适。
3. 醇溶性硅树脂涂料，无机陶瓷涂料等户外耐候自清洁涂料。
4. 硅胶油墨丝滑手感

### 使用方法及注意事项：

- 1、LK-890R 若用于烤漆，温度不宜过高，50-100℃烘烤较为适宜。建议常温自干，效果最好。
- 2、镀膜过程避免在强烈阳光下进行，应在室内通风处进行。
- 3、LK-890R 原液或者稀释液应避光保存或存储，建议用不透明的 PE 瓶装，不能用透明的 PET 瓶子装（LK-890R 会与透明的 PET 瓶子反应产生胀气现象）。

### 包 装：

本产品采用 20KG 包装桶，前期产品会有少许气体放出属于正常现象，可适当开盖让气体自然排出。  
保质期：5-30℃阴凉处避光密闭保存，12 个月

### 使用及运输限制：

本产品只能用于工业用途，不能用于医药用途。  
本产品属于非危险品，在运输过程中请避免暴晒或与其他强氧化物接触。