

WSCM-6460

产品技术说明

WSCM-6460 是一种改性胺水性环氧固化剂，固体含量为 40%，无溶剂，可乳化 E-51，可与环氧树脂乳液或分散液配合使用，固化快，固化后漆膜硬度高，具有良好的防腐性能和耐水性能。

性能：

- ✓ 在常温下，具有快速固化的特点；
- ✓ 较长的可操作期；
- ✓ 固化后漆膜硬度高
- ✓ 良好的耐盐雾及耐化学品性能；
- ✓ 与多种环氧乳液有良好的相容性；
- ✓ 与多种金属基材有良好的附着力；

质量标准：

外观	透明液体
色泽 (Gardner)	≤6
胺值 (mgKOH/g)	90-110
粘度 (25°C, cps)	15000-35000
固含量 (%)	39-41
活泼氢当量	415
密度 (25°C, g/cm ³)	1.1
闪点 (°C)	>100
推荐用量 PHR (液体环氧乳液, EEW=980)	38-46

推荐应用：

工业涂料如工程机械涂料、集装箱涂料、工业防腐涂料和船舶涂料等。

应用性能：

制备方法	方法 1
液体环氧乳液 (EEW=980)	100
WSCM-6460	42
色漆可操作期@25°C (min)	
漆膜干燥时间, 8mils (200micron)	

安全措施:

请参阅材料安全数据表 (MSDS)。

储存和稳定性:

室温原装桶密封储存, 存放于阴凉、干燥处。原包装打开后, 应避免长时间与空气接触, 以免影响产品质量

包装:

铁桶包装, 净重 200 公斤。

保质期:

12 个月。

联系方式:

浙江万盛股份有限公司

邮箱: sales@ws-chem.com

电话: 0576-85322966

网站: www.ws-chem.com

传真: 0576-85322977

地址: 浙江省临海市两水开发区 (聚景路 8 号) 邮编: 317000
