



耐水煮附着力促进剂 EDL-60008 产品说明书

EDL特殊化学品
修订日期：伊德尔2023/11

版本：CO

文件号：POM-0546
最初编制日期：伊德尔 2023/5

化学组成

危化品

活性硅脂复配溶液

主要物理数据

有效成分	45-46%	密度	1.082±0.050 (g/cm ³ , 25°C)
外观	无色透明液体	折光率	1.4122±0.0050 (25°C)

作用与特性

- ◆ 可以有效提高漆膜的耐水煮性能，可用于塑胶底材，如ABS、PC、PS、PET等；
- ◆ 主要用于聚酯、丙烯酸、醇酸、环氧等树脂体系中；
- ◆ 良好的相容性，不会影响到漆膜的金属感与亮度；
- ◆ 可用于丙烯酸、聚酯氨基烤漆树脂体系中，有效提高漆膜耐水煮性能。

添加量与使用方法

对全量的1%-5%wt；加入树脂中，并请搅拌均匀

用途：主要用于PS、PC、PET等塑胶底材的各类溶剂型涂料、丝印油墨

特别提醒：以上资料为本公司试验中所得，仅供参考，不构成本公司承担法律责任的陈述或保证，用户应根据自身条件和要求进行试验应用。本公司有权对自己的产品进行改进，其规格若有任何改动，恕不提前通知。

包装：25/180公斤/塑料桶（请认准EDL注册商标及商标号：*ZC3611968SL*）

储存：远离热源、火源，避光保存

保质期：1年

广州致辉精化股份有限公司

地址：广东省广州番禺区番禺大道北555号天安科技园总部中心15号楼506

电话：（020）39211598

传真：（020）39211599

全国统一咨询电话：13903011334

网址：<http://www.zhi-hui.com>

电子信箱：info@zhi-hui.com