



# 上海索是化工有限公司 东莞索是新材料有限公司

工厂地址: 东莞市东城区莞龙路柏洲涌尾路 66 号

电 话: 0769-22653892

传 真: 0769-22653316

版本: 2015 年 5 月 27 日

## 龟纹剂 MCC (TDS)

一、概述: 在绵绵漆底粉基础上外混 MCC 0.5-1%可形成规则的绵绵底上浮龟壳状纹理效果。

### 二、技术指标:

外 观: 白色粉末

熔程温度: 110~120°C

含 固 量: >99%

堆 密 度: 500~600 克/升

### 三、参考配方:

|                  |       |            |       |
|------------------|-------|------------|-------|
| 环氧树脂             | 700   | 聚氨脂        | 600   |
| 聚脂树脂             | 15-20 | 固化剂 1174   | 36    |
| 双氰胺              | 28    | 促进剂 32-18A | 9.5   |
| 水纹剂              | 32    | 流平剂        | 2 - 4 |
| 流平剂              | 2 - 4 | 硫酸钡        | 350   |
| 颜填料              | 220   | 颜料         | //    |
| 底粉/MCC=100/0.5~1 |       |            |       |

### 四、注意事项:

1、外混 MCC 时搅拌时间不宜过长, 且成品粉不宜过筛。

2、纹理大小表面状态可通过调节绵绵漆底粉配方及外混 MCC 的加量进行调整。

3、可根据情况外加 0.1%-0.3%浮花剂来提高稳定性及立体感。

五、包装与贮存: 聚乙烯衬里的牛皮纸袋, 每袋净重 25KG; 存放于阴凉及干燥的地方避免吸潮, 在 <30°C 的室温下有效期为两年。