



上海索是化工有限公司 东莞索是新材料有限公司

工厂地址：东莞市东城区莞龙路柏洲边涌尾路66号
电 话：0769-22653892 传 真：0769-22653316

版本：2014年10月15日

固化促进剂 T-66

一、概述：T-66 是一种通用型固化促进剂，其含活性成份 100%。配方中适量加入能显著降低固化温度或缩短固化时间，提高漆膜的机械性能及附着力，且有极好的耐黄性。

二、技术指标：

外观：白色结晶状粉末 熔程：200~210 °C 含固量：> 99 %

三、用法及用量：按配方总量的 0.05~0.2%内挤。

四、包装与贮存：聚乙烯衬里的牛皮纸袋，每袋净重 25KG；存放于阴凉及干燥的地方避免吸潮，在<30°C的室温下有效期为两年。