



上海索是化工有限公司 东莞索是新材料有限公司

工厂地址: 东莞市东城区莞龙路柏洲边涌尾路 66 号

电 话: 0769-22653892

传 真: 0769-22653316

版本: 2016 年 5 月 14 日

户内抗泛黄消光剂 T-336

一、概述: T-336 是一种基于树脂, 并与环氧部份固化的新一代抗黄消光剂, 其与环氧固化比例约为过量环氧/T-336=2/1, 用于环氧/聚酯混合型粉末涂料, 可提供光泽 3% 以上的消光。相比传统的户内抗黄消光剂, 其特点为: 储存稳定性、相容性、光泽稳定性等均有极大的提高。

二、技术指标:

外观: 浅黄色粉末

熔程温度: 100~120°C

含固量: >98%

堆密度: 500~600 克/升

三、参考配方:

E-12 环氧	285	310
聚脂 50/50	255	230
流平剂 T-988	10	10
增光剂 T-701	10	10
消光钡	414	394
碳黑	6	6
户内抗泛黄消光剂 T-336	20	40
过量环氧/T-336	2/1	2/1
光泽	13 度	3 度
固化条件: 200°C × 10min		

四、注意事项:

- 1、一般选择反应速度慢的 50/50 聚酯可获得更低的消光效果, 更好的机械性能及储存稳定性。
- 2、依据 T-336 在配方中的用量不同, 用户可通过试验选择过量环氧/T-336 最佳固化比来调整光泽及表面。

五、包装与贮存: 聚乙烯衬里的牛皮纸袋, 每袋净重 25KG; 存放于阴凉及干燥的地方避免吸潮, 在 <30°C 的室温下有效期为两年。