



上海索是化工有限公司 东莞索是新材料有限公司

工厂地址：东莞市东城区莞龙路柏洲边涌尾路66号

电 话：0769-22653892 传 真：0769-22653316

版本：2015年10月15日

抗黄变助剂 T-901 (TDS)

一、概述：抗黄变助剂 T-901 适量加入配方中，能显著改善粉末涂层因燃气烘烤或高温烘烤而引起的黄变现象。

二、技术指标：

外观：白色细粉末

熔点：160~180℃

含固量：>99.5%

三、用法及用量：按配方总量 0.3~0.8%内挤

四、包装与贮存：聚乙烯衬里的牛皮纸袋，每袋净重 25KG；存放于阴凉及干燥的地方避免吸潮，在<30℃的室温下有效期为两年。