



上海索是化工有限公司 东莞索是新材料有限公司

工厂地址: 东莞市东城区莞龙路柏洲边涌尾路 66 号

电 话: 0769-22653892

传 真: 0769-22653316

版本: 2015 年 10 月 15 日

邦定助剂 T-15

一、概述: T-15 助剂是设计专用于邦定工艺的添加剂。适量的 T-15 与底粉一同加入能有效促进金属颜料在底粉中的分散, 减少金属颜料的用量; 大幅提高邦定粉末的工艺温度 (约 10 度), 提高粉末颗粒在邦定过程中抗粘连性, 避免结块; 促进金属颜料在漆膜中的排列分布, 提高耐磨性及消除手痕。其与干粉流动剂 T-936 配合使用 (邦定粉末冷却后加入) 则效果更佳; 另外, 对于常温干混金属颜料涂料, 采用 T-15 也具有一定效果。

二、技术指标:

外 观: 白色极细粉末 含固量: >99.5% 粒径 (D50): 2~3um

三、用法及用量: 粉末总量的 0.3~0.8% 与底粉一同加入。

四、包装与贮存: 聚乙烯衬里的牛皮纸袋, 每袋净重 10KG; 存放于阴凉及干燥的地方避免吸潮, 在 <30℃ 的室温下有效期为两年。