

水无痕-水性氟系防水剂

801

1.性能特点

该产品适用于各种化纤、棉、羊毛等面料，防水、防油性能优异，与交联剂并用时，洗涤耐久性更佳该产品加工温度性好，不容易发生粘棍含氟类织物防水剂、不含 APEO 类乳化剂

2.物性

- 外观 半透明
- 离子性 弱阳离子
- PH 2-5
- 比重(25° C)~1.0
- 成分固含量:23%+0.5 ●溶解性容易分散于水中
- 运输 非危险物
- 保存条件:-5° C~35° C 条件下保存

3.加工条件

3.1 一般防水

涤纶、担尼龙、棉带液率 30-80%

使用量 防水剂 801:5g/L

定型条件 160-180° C1~3 分钟备注:处理液的 pH 值一般在 5~7 比较好,尼龙不应低于 4.5

3.2 洗涤耐久性

涤纶、尼龙、棉

带液率 30-80%

使用量 防水剂 801:20-30g/L

定型条件 160-180° C1~3 分钟

交联剂:5-10g/L

备注;处理液的 pH 值一般在 5~7 比较好,尼龙不应低于 4.5

4.安全注意事项

关于此产品的废弃物及其他使用方法请详细参考该产品的 MSDS。



® 杭州杰西卡化工有限公司
地址：杭州市西湖科技园振华路 206 号
电话：0571-86894775 0571-85056365(传真)
网址：www.jessicachem.com