

SILRES[®] BS 1860CN

有机硅基消泡粉末

SILRES[®] BS 1860CN 是有机硅基的粉末型消泡剂。

SILRES[®] BS 1860CN 推荐于干混砂浆类应用。

SILRES[®] BS 1860CN 帮助实现自流平等体系的低泡及低空气含量效果。

产品特性

- 基于有机硅高效消泡
- 改善砂浆工作性
- 改善体系外观（减少针孔）
- 不影响水泥水化

技术数据

一般特性

特性	条件	数值	测试方法
堆积密度	-	900 – 1000 kg/m ³	DIN EN ISO 60
颜色	-	黑色	-
气味	-	轻微醚类气味	-
pH	-	7.5-9.0	DIN EN ISO 787-9

以上数据旨在提供使用指导，不应用于编写产品规范。

本资料所提供的信息均基于我们当前所掌握的知识。尽管如此，我们不对其作任何担保、也不承担任何责任，并且保留在任何时候进行技术变更的权利。购买方应对这些信息以及产品在既定应用中的适应性作初步的检测。任何时候都必须以合同条款与条件为准。此外，本免责声明还适用于与第三方权利有关之事宜。

应用领域

- 自流平体系
- 灌浆料

应用详细信息

建议添加方式为先与胶凝材料和添加剂干混均匀后再加入水中应用。SILRES® BS 1860CN 帮助自流平等体系实现低泡和低空气含量。

通常建议掺量为干粉的 0.03%-0.5%。最佳掺量需经试验后确定。

包装和存储

包装规格

SILRES® BS 1860CN 提供以下包装规格：

纸袋：25kg

储存方式

SILRES® BS 1860CN应在干燥阴凉处储存。产品标签和出厂检验报告单上都会注明每批产品的“最佳使用期限”。储存时间超过标签所标注的最佳使用期限并不意味着该产品不能继续被使用。但在这种情况下，为了保证产品质量，需要根据应用要求重新检查产品的相关性能。

安全指南

详尽的安全说明参照有关的《材料安全数据资料》，可向瓦克公司索取，或访问瓦克公司网址
<http://www.wacker.com>

SILRES® 1860 CN 二维码



有关技术、质量和安全方面的问题，**敬请联系：**

瓦克化学（中国）有限公司，上海市漕河泾开发区虹梅路 1535 号 3 号楼
info@wacker.com, www.wacker.com

本产品资料中提到的数据均符合目前我们已知的情况，但用户仍然必须对每批产品进行仔细查验。本公司保留由于技术的进步或新的发展而对产品的指标进行更改的权利。由于操作和使用本产品时的情况本公司无法控制，特别是还使用到其它第三方的原材料时更是如此，所以用户应按产品资料中提供的信息对产品作初步的检测。我们提供的信息不免除用户自行审核是否伤害第三方受保护权益的责任。如果有必要，用户应澄清自己的立场。无论是明示还是暗示，对产品应用方面的推荐并不意味对产品适合某种用途的保证。