MJ-520

附着增进剂

产 品 介 绍

MJ-520附着增进剂能解决涂料在未经处理的PP或PP / EPDM/ P A / G F 塑料底材上附着不良的问题。

产 品 特 征

组 成	改性聚烯烃聚合物
外 观	黄色液体
不挥发份	18-22%
溶 剂	XYL/EAC
MHA:	1.4
CL:	19
分子量	75000

应 用 领 域

聚丙烯PP塑料底漆、PP+GF底漆、真空镀底漆、尼龙PA塑料底漆

主 要 特 性

1. 增进PP或PP / EPDM/GF、PA+GF等塑料表面附着
2. 改善对上层涂料的附着性
3. 大幅度提高涂料的耐水性、耐汽油性及耐热性

使 用 方 法

1.当底漆

- 将MJ-520以溶剂（甲苯或二甲苯）稀释3-6倍
- 素材擦拭干净，去除表面残留油渍或脱模剂等。
- 喷涂上述底涂剂，干膜7-15μm，静置5-10分钟；
- 涂装双组份聚氨酯面漆或丙烯酸喷漆，静置5-10分钟。以80℃强制干燥30-60分钟。

2.添加在树脂中

- 对树脂全量添加5-15%的MJ-520，搅拌均匀素材擦拭干净。涂装后，静置20-30分钟。以80℃强制干燥30-60分钟。
- 添加前须先确认与树脂兼容性。

3.添 加 量

当底漆使用或对树脂全量添加5-25%

操 作 与 安 全

- MJ-520在经过长时间储存后，可能因为溶剂挥发以致于粘度上升甚至胶化，若发生此种现象，请补充溶剂并以水浴方式加热使其恢复原状，并在最短时间内使用完毕。
- 本产品含有溶剂，须小心操作，避免接触皮肤与眼睛，其它资料请参考物质安全资料表。
- 本产品含有溶剂，须小心操作，避免接触皮肤与眼睛，其它资料请参考物质安全资料表。

储 存 条 件

- 远离热及火源。
- 置于阴凉通风处，容器保持紧密。
- 储存环境为 0℃ 至 40℃。
- 低于5℃时，外观可能混浊或分离，请水浴加热至澄清状态，搅拌均匀后使用。

包 装： 30KG/桶

有效期： 12个月

以上资料仅供参考，不做任何保证性质，请预先测试其适用性

请注意：本文件所含信息应当无误。但我们不保证其精确性。购买者不应于购买任何产品时仰赖此处所含信息。购买者应自行进行研究以决定该产品是否合于特定用途。上述产品销售时并不附有任何书明或未书明之保证，包括其是否适于销售或使用。购买者尚受到不包含于本文件之个别协定约束。

地址：佛山市顺德区伦教街道新塘村世龙大道西1号世龙集创园
电话：0757-27330259 传真：0757-27330257 网址：www.hfscpo.com 技术热线：13392779285