

R878 金红石型二氧化钛

产品介绍:

R878 是经无机包膜，有机表面处理的金红石型钛白颜料，具有良好的光泽度和遮盖力，抗粉化，具有易在塑料及橡胶中分散等特性。

适用范围:

软塑、色母粒、橡胶等领域。

包装:

25kg 纸塑复合袋、500kg 和 1000kg 大包装袋

技术指标:

项目	指标
TiO ₂ 的质量分数 % ≥	96
105℃挥发物的质量分数 % ≤	0.8
水溶物的质量分数 % ≤	0.5
筛余物 (45μm) 的质量分数 % ≤	0.05
颜色 (与标准样比)	不低于
消色力 (与标准样比) % ≥	115
水悬浮液 pH 值	6.5-8.5
吸油量 g/100g ≤	18
水萃取液电阻率 Ωm ≥	-
经 (23±2)℃及相对湿度 (50±5)%预处理 24h 后 105℃挥发物的质量分数 %≤	1
金红石型转化率 % ≥	97.5
平均颗粒直径 μm	0.20-0.26
有机物	有