

# 羟基丙烯酸树脂 BS-965

## 【特性用途】

可和聚酯 3880 拼用作家俱用聚酯有光漆，和脂肪族聚氨酯固化剂配套作汽车漆或摩托车漆，和芳香族聚氨酯固化剂配套作地坪漆，也可和氨基树脂配套作烘漆用于摩托车上。漆膜光泽高、丰满、硬度高、综合性能好。

## 【质量指标】

外观：水白或淡黄色透明液体

固体含量：65±1%

粘度：50-80 秒（格氏管）/25℃

色泽：≤45

酸值：5-8 mgKOH/g

羟基值（供应值）：56

溶剂：二甲苯、醋酸丁酯

## 【贮存】

产品用密封容器包装，贮存温度 5-35℃，避免冷冻与高温，保质期为 12 个月。

## 【包装】

200Kg/桶

我们提供的产品资料是完整可靠的，但鉴于产品应用条件的多样性多变性，若将本公司产品应用于任何特定场合，均应预先进行测试和评估。