



特好散™ 5635 分散剂 高效疏水分散剂

产品适用区域

亚太区

概述

特好散™ 5635 分散剂是一种高性能分散剂，能显著提高漆膜的耐水性，并且具有较好的分散性能。

特好散 5635 分散剂为未中和的乳液产品，客户可以自由选择所需的中和剂达到不同的性能效果。特好散 5635 分散剂具有极强的疏水性能，能赋予涂料优异的耐擦洗性能、耐水痕以及耐污渍性能。同时具有较好的分散效率，提供配方稳定性，可广泛应用于平光到半光涂料配方。

主要特点

- 提供优异的疏水性能
- 分散效率高
- 低气味，未中和乳液
- 不含 APEO⁽¹⁾，不含有机溶剂⁽²⁾

优势

- 优异的耐水痕、耐污渍以及展色性能
- 杰出的耐擦洗性能
- 配方自由（可选择不同中和剂中和样品）
- 优异的储存稳定性
- 使用方便经济

典型性能

(以下为典型数据，不表示其规格)。

| 性能 | 典型值 |
|-----------------------------------|-------|
| 外观 | 乳白色液体 |
| 固含量，以重量计 (%) | 35.0 |
| 湿重比 (g/ml) | 1.07 |
| pH 值 | 3.5 |
| 布氏粘度 (厘泊, LVT 1#转子, 12 转、分, 25°C) | < 50 |
| 化学类型 | 阴离子 |

(1) 生产过程中不使用任何含有烷基酚聚氧乙烯基醚(APEO) 的表面活性剂.

(2) 生产过程中不使用有机溶剂



使用指南

建议在打浆阶段加入特好散™ 5635 分散剂，在配方中的推荐用量为 1.5% ~ 2.0%（分散剂湿重基于粉料干重）。并在添加粉料前，需按照中和剂的推荐添加量，将特好散 5635 分散剂充分中和。

推荐打浆步骤：

1. 水
2. 纤维素 HEC / 亚乐顺™流变改性剂
3. 中和剂: AMP-95 / NaOH / 氨水 / 其他
4. 特好散™ 5635 分散剂
5. 表面活性剂
6. 粉料

配方中总的中和剂推荐用量：

| | AMP-95 | NaOH (固体) | 氨水 (25%) |
|-------------------------|--------|--------------|-------------|
| 1 kg 特好散™ 5635 分散剂 (湿重) | 0.3 kg | 0.12 kg | 0.4 kg |

使用安全须知

使用本产品前，请参考物料安全数据（MSDS）获取产品安全性的详细数据，推荐的操作和防范措施以及产品贮存方法。

储存

产品须用原装容器在产品标签推荐的温度下密封贮存。

废弃物处理

产品废弃必须符合邦、州和当地的法规。空容器可能含有有害残渣。这些材料和它的容器必须以安全和合法方式废弃。

使用者有责任去检验处置和废弃流程是否符合邦、州和当地法规，联系当地陶氏涂料材料业务部技术人员以得到更多信息。

化学品注册

亚太地区内的许多国家要求在商业用途之前，对进口或本地生产的化学品进行注册。违反这些法规规定，可能导致使用者，进口商或制造商的巨额罚款，和/或停止供应。这是您的利益以确保你所使用的所有化学品都已经登记。陶氏不供应未经注册的产品，除非在允许的情况下通过限制的送样程序为注册提供样品。

亚太区产品线

亚太地区不同国家的产品供应和级别不尽相同。请联系您当地的陶氏涂料材料业务代表以得到更多信息和样品。

产品监管

陶氏化学公司高度关注所有从事制造、经销和使用本公司产品的人员的安全，以及生态环境的保护。这是本公司产品监管的宗旨，我们本着这一宗旨，评估与产品有关的健康和环境资料，然后采取适当的措施，保护员工及公众的健康以及生态环境。我们的产品监管计划涉及与陶氏产品有关的各方面人员，包括与每一种产品的最初构想和研制，以至制造、销售、经销及废物处置的每一个阶段的有关人员。

客户须知

陶氏极力鼓励其客户从人员健康和环境保护出发，全面检查其生产工艺以及陶氏产品的应用，以保证陶氏产品不会被用于非原定的或未经试验的用途。陶氏职员随时乐意回答客户的问题，并提供合理的技术支持。客户在使用陶氏产品之前，应查阅陶氏的产品数据，包括安全数据表。陶氏可提供最新的安全数据表。

联系方式:

澳大利亚 / 新西兰 +61-3-9956-7500
东南亚 +65-6861-1077
大中华区 +86-21-3851-1000
日本 +81-3-5460-2150
韩国 +82-10-5265-3736
印度 +91-22-6602-8888
<http://www.dow.com/coating>

注意：任何人不得推定其有使用陶氏和其他人所拥有的专利的自由。由于使用条件和适用法规可能因地而异，顾客有责任确定本文件提到的产品和产品信息是否适合其使用，并确保自己的工作场地和处理产品的方式符合可适用的法律和其它政府规定。本文献中所展示的产品并非在陶氏设立代表处的所有区域内均可能出售和/或提供。本文献中的陈述可能并非在所有国家受批准使用。陶氏对本文件中的信息不承担任何义务或责任。除非有其他明确说明，文件所提及的“陶氏”或“公司”是指销售产品给顾客的陶氏法律主体。陶氏不提供任何保证；所有默示保证以及关于产品的可售性或对某一特殊用途的可适用性的保证均在此明确地予以排除



非保密文件

©™ 陶氏化学公司或其关联公司的商标
特好散™ 5635 分散剂 / 陶氏涂料材料事业部

Form No. 883-00621-0518-APC-CS
05/2018, Rev.2