

PUD6915

技术资料



【类型】

水性脂肪族聚氨酯树脂

【规格】

外观	半透明乳液
离子型	阴离子
固含	50±2%
PH 值	7.0~9.0
粘度	200~1000cps/25℃
活化温度	45~55℃
伸长率	>550%

【特性】

成膜性好，膜强度高，活化温度较低，开放时间较长，耐热温度高，对多种基材有很强的粘合力。

【应用范围】

真空吸塑胶。

【产品使用说明】

PUD6915 适合单独使用，或者拼合VAE类树脂使用。

【贮存和保质期】

- 常温下，本产品在密封的原包装中至少可以保存六个月。
- 每次使用后，应重新将包装密封，一旦开启包装，宜尽快将内装产品用尽。
- 本产品必须防冻保存，用前请搅匀。

【包装】

- 50kg、120kg 塑料桶

※ 本技术资料仅供参考，具体使用请预先试验其适用性或及时与我们联系。

佛山市高明同德化工有限公司
广东省佛山市高明区杨和镇杨梅第二工业区 (528515)
TEL: 0757-88853800 FAX: 0757-88853810
www.todchem.com