

ZJ-8005 水性树脂

产品特点:

专为商业和工业防护涂料设计 降低了金属建筑的维护成本优异的保光性，耐腐蚀，耐溶剂，颜色持久耐侯 减少了重涂的次数在各种金属底材上良好的附着力 提供对金属底材良好的保护

应用领域

用于专为商业和工业防护涂料市场设计的水性金属底漆和面漆配方

规格

外观	乳白
交联方式	自交联
固体份 (%)	41.5
密度	1.05~1.08 g / ml (25°C)
布氏粘度	<400cp
PH 值	7.5
理论玻璃化温度	40°C

急救方法

眼睛： 如涂料溅入眼睛，应立即用清水冲洗，并请医生医治。
皮肤： 如皮肤沾染上涂料，应用肥皂及清水冲洗或使用适当的工业清洗剂。
吸入或咽入： 如不慎咽入乳液，应立即请医生医治。

包装及储存

贮存

贮存环境应干燥、阴凉、通风良好，储存温度 5-35°C；包装容器须保持密闭。

贮存有效期

12 个月。此后经检验合格后方可继续使用。

包装

50 公斤/塑料桶、1000 公斤/塑料桶。

免责声明

运用配方是根据我们的经验所编制，供参考，同时我们建议您在
使用本产品之前，联系我们推荐配方
中其他原料的供应商，确定其产品的特性和相容性，本公司仅对
产品本身的质量负责。

无色浆配方

产品名称	添加量 (克)
1.ZI-8005	69.27
2.水	12.75
3.DPNB	2.3
依次加入 1,2,3 搅拌 15 分钟	
4.BYK-019	0.9
5.BYK-346	0.63
6.BYK-380N	0.36
边搅拌边加入 4,5,6,搅拌 15 分钟	
7.15% BYK LAPONITE S-482	12.26
边搅拌边加入 7, 分散 30 分钟	
总计	100
施工参数: 涂料: 水=100:10-15	

白漆 (无色浆配方: 无树脂色浆=75: 15) 性能	
光泽	
20°	63
60°	83
85°	92
干燥时间	分钟

指触干	30
表干	50
实干	200
铅笔硬度（三菱）	HB
湿膜附着力	1-5 级（一级最好）}
马口铁	1
铜板	1
镀锌板	1
钢板	1
干膜附着力	1-5 级（一级最好）}
马口铁	1
铜板	1
镀锌板	1
钢板	1

注意事项：色浆推荐无机颜料，不可加入有机颜料会影响附着力。