

产品技术说明书

RS-706T

应用于制造耐水性优异的真石漆乳液

产品简介:

BATF 合成胶乳 RS-706T 是专为真石涂料而设计的丙烯酸酯共聚乳液，耐水白化性极其优异。RS-706T 与骨材的混合使用安定性非常优越，同时具有良好的耐水白化性、卓越的耐紫外线黄变性及耐热黄变性，环保不含 APEO，适用于真石涂料及其他建筑外墙涂料。

主要特性与优点:

- 优异的耐水白性;
- 卓越的耐紫外线黄变性;
- 优异的耐热黄变性

典型特性:

聚合物类型	丙烯酸酯共聚型
外观	乳状白色带蓝光乳液
pH 值 (25°C)	8±1
布氏粘度 (cps, 25°C, 3 号转子, 12 转/分)	200-2000
固含量 (%)	47±1
最低成膜温度 (°C)	23
粒子直径 (µm)	0.1-0.2
离子性	阴离子型

贮存条件:

产品应贮存在密闭容器内，避免冷冻及高温，建议正常贮存温度在 10~35°C，有效贮存期自包装之日起为半年。

重要事项:

有关工序条件的明确建议只可在获知采取哪种应用及制作设施后方可提供，请向有关巴德富代表查询上述细则。



佛山市顺德区巴德富实业有限公司
地址: 广东省佛山市顺德区勒流镇龙升南路
Tel: 075729966719 29966729 29966716
Fax: 0757 25532078 25532029
<http://www.batf.cn>
邮编: 528322

上海巴德富实业有限公司
地址: 上海市金山区亭林镇南亭公路 5823 号
Tel: 021-57238311 57233322
Fax: 021-57233311
邮编: 201505

成都巴德富科技有限公司
地址: 四川省成都市大邑县大安路
Tel: 028-88202208
Fax: 028-88311828
邮编: 611300

常熟巴德富科技有限公司
地址: 江苏省常熟经济开发区亚太路 2 号
Tel: 0512-82363737 82363736
Fax: 0512-52093998
邮编: 215500

中山巴德富化工科技有限公司
地址: 中山市民众镇沙仔村沙仔路 7 号
Tel: 075729966719 29966729 29966716
Fax: 0757 25532078 25532029
<http://www.batf.cn>
邮编: 528441

沧州巴德富化工科技有限公司
地址: 河北沧州黄骅市临港经济开发区经三路
Tel: 0317-5485113
Fax: 0317-5485113

修订日期: 2015/07/01