

产品技术说明书

RS-707

适用于高性能的真石漆乳液

产品简介:

BATF 合成胶乳 RS-707 是专为真石涂料而设计的丙烯酸酯聚合物。具有优异的钙离子稳定性、冻融稳定性、耐水白化性、机械稳定性。

RS-707 设计应用于高性能真石漆，具有优异的成膜性能、优异的低温高湿耐水恢复性能、优异的展色效果、卓越的耐紫外线黄变性，施工雾化效果好。

特别是在低温高湿环境下，RS-707 有着极其优异的低温耐水白恢复性能。RS-707 较快的干燥速度，使得真石漆能够在较短的时间内干燥。其优异的成膜性能有效防止水分挥发对真石漆膜造成不可恢复的状态。

主要特性与优点:

- 优异的钙离子稳定性;
- 优异的低温耐水白恢复性;
- 优异的成膜性能

典型特性:

聚合物类型	丙烯酸酯共聚型
外观	乳状白色带蓝光乳液
pH 值 (25°C)	8±1
布氏粘度 (cps,25°C, 3 号转子, 12 转/分)	500-5000
固含量 (%)	46±1
最低成膜温度 (°C)	25°C
粒子直径 (µm)	0.08-0.2
离子性	阴离子型

贮存条件:

产品应贮存在密闭容器内，避免冷冻及高温，建议正常贮存温度在 10~35°C，有效贮存期自包装之日起为半年。

重要事项:

有关工序条件的明确建议只可在获知采取哪种应用及制作设施后方可提供，请向有关巴德富代表查询上述细则。

佛山市顺德区巴德富实业有限公司
地址: 广东省佛山市顺德区勒流镇龙升南路
Tel: 0757 29966719 29966729 29966716
Fax: 0757 25532078 25532029
<http://www.batf.cn>
邮编: 528322

上海巴德富实业有限公司
地址: 上海市金山区亭林镇南亭公路 5823 号
Tel: 021-57238311 57233322
Fax: 021-57233311
邮编: 201505

成都巴德富科技有限公司
地址: 四川省成都市大邑县大安路
Tel: 028-88202208
Fax: 028-88311828
邮编: 611300

常熟巴德富科技有限公司
地址: 江苏省常熟经济开发区亚太路 2 号
Tel: 0512-82363737 82363736
Fax: 0512-52093998
邮编: 215500

沧州巴德富化工科技有限公司
地址: 河北沧州黄骅市临港经济开发区经三路
Tel: 0317-5485113
Fax: 0317-5485113

版本: 2.0

修订日期: 2015/06/01