

产品技术说明书

RS-708

适用于高性能的真石漆乳液

产品简介:

BATF 合成胶乳 RS-708 是专为真石漆涂料而设计的丙烯酸酯和苯乙烯的共聚物。具有优异的钙离子稳定性、冻融稳定性、耐水白化性、机械稳定性。

RS-708 设计应用于高性能真石漆, 具有优异的成膜性能、展色效果, 优良的耐紫外线黄变性, 施工雾化效果好。

RS-708 通过对乳液粒子的设计, 显著改善配制成真石漆的耐水白性能及成膜性能, 有效的解决真石漆在低温高湿环境中的耐水白不能恢复的问题。

主要特性与优点:

- 优异的钙离子稳定性;
- 优异的低温耐水白恢复性;
- 优异的成膜性能

典型特性:

聚合物类型	苯乙烯/丙烯酸酯共聚型
外观	乳状白色带蓝光乳液
pH 值 (25°C)	7.5±1
布氏粘度 (cps, 25°C, 4 号转子, 60 转/分)	1000-7000
固含量 (%)	46±1
最低成膜温度 (°C)	25°C
粒子直径 (µm)	0.08-0.2
离子性	阴离子型

贮存条件:

产品应贮存在密闭容器内, 避免冷冻及高温, 建议正常贮存温度在 10~35°C, 有效贮存期自包装之日起为半年。

重要事项:

有关工序条件的明确建议只可在获知采取哪种应用及制作设施后方可提供, 请向有关巴德富代表查询上述细则。

版本: 2.0

修订日期: 2015/06/01



佛山市顺德区巴德富实业有限公司
地址: 广东省佛山市顺德区勒流镇龙升南路
Tel: 0757 29966719 29966729 29966716
Fax: 0757 25532078 25532029
http://www.batf.cn
邮编: 528322

上海巴德富实业有限公司
地址: 上海市金山区亭林镇南亭公路 5823 号
Tel: 021-57238311 57233322
Fax: 021-57233311
邮编: 201505

成都巴德富科技有限公司
地址: 四川省成都市大邑县大安路
Tel: 028-88202208
Fax: 028-88311828
邮编: 611300

常熟巴德富科技有限公司
地址: 江苏省常熟经济开发区亚太路 2 号
Tel: 0512-82363737 82363736
Fax: 0512-52093998
邮编: 215500

沧州巴德富化工科技有限公司
地址: 河北沧州黄骅市临港经济开发区经三路
Tel: 0317-5485113
Fax: 0317-5485113