

# 产品技术说明书

## RS-808

应用于净味低释放内墙乳胶漆体系的苯丙乳液

### 产品简介:

BATF 合成胶乳 RS-808 是一种苯乙烯/丙烯酸酯共聚物。采用独有的吸附层保护技术,使得乳胶粒子具有优异的冻融稳定性,在配制内墙乳胶漆时即使不添加防冻剂依然可以拥有良好的冻融稳定性,其次,该乳液残留单体少、气味低,可以满足于净味低释放内墙乳胶漆的要求。

### 典型特性:

聚合物类型	苯丙共聚型
外观	乳状白色乳液
pH 值 (25°C)	7±1
布氏粘度 (cps, 5°C, 3 号转子, 12 转/分)	0-1000
固含量 (%)	48±1
最低成膜温度 (°C)	约 15
粒子直径 (μm)	0.2-0.3
离子性	阴离子型

### 贮存条件:

产品应贮存在密闭容器内,避免冷冻及高温,建议正常贮存温度在 10~35°C,有效贮存期自包装之日起为半年。

### 重要事项:

有关工序条件的明确建议只可在获知采取哪种应用及制作设施后方可提供,请向有关巴德富代表查询上述细则。

### 主要特性与优点:

- 优异的冻融稳定性,不需添加防冻剂;
- 残留单体少、气味低;
- 更高的 PVC 适应性

佛山市顺德区巴德富实业有限公司  
地址:广东省佛山市顺德区勒流镇龙升南路  
Tel: 0757 29966719 29966729 29966716  
Fax: 0757 25532078 25532029  
http://www.batf.cn  
邮编: 528322

上海巴德富实业有限公司  
地址:上海市金山区亭林镇南亭公路 5823 号  
Tel: 021-57238311 57233322  
Fax: 021-57233311  
邮编: 201505

成都巴德富科技有限公司  
地址:四川省成都市大邑县大安路  
Tel: 028-88202208  
Fax: 028-88311828  
邮编: 611300

常熟巴德富科技有限公司  
地址:江苏省常熟经济开发区亚太路 2 号  
Tel: 0512-82363737 82363736  
Fax: 0512-52093998  
邮编: 215500

中山巴德富化工科技有限公司  
地址:中山市民众镇沙仔村沙仔路 7 号  
Tel: 0757 29966719 29966729 29966716  
Fax: 0757 25532078 25532029  
http://www.batf.cn  
邮编: 528441

沧州巴德富化工科技有限公司  
地址:河北沧州黄骅市临港经济开发区经三路  
Tel: 0317-5485113  
Fax: 0317-5485113

版本: 2.0

修订日期: 2016/06/15